

INFORMACIJA O IZDELKU

Hitra reparaturna masa

UZIN NC 888

Masa za ekspresna popravila in zgladitev površine

Področje uporabe

Zelo fina, gladka in izjemno hitro strjujoča se masa, primerna za podlago s starimi ostanki lepila brez predhodnega temeljnega premaza in za fino zgladitev do skoraj ničelne debeline.

Masa se odlično veže z vezanimi lesom, betonom, izravnalnimi masami, teraco oblogo in keramičnimi ploščicami. Uporabljamo jo kot fino izravnalno maso do debeline nanosa 4 mm.

S finim izravnalnim slojem zgladimo sledi gladilke ali površinske napake na starih in novih cementnih masah. Masa je idealna tudi za polnjenje manjših nepravilnosti, luknjic in površinskih poškodb. Namenjena je tudi kot prevleka čez spojene površine ter za fino izravnavo površine estriha, obstoječih tal in stopnic. Masa ima odličen oprijem – celo brez predpremaza – na vseh običajnih gradbenih površinah pred vgradnjo talnih oblog. Uporablja se le na notranjih površinah.

Primerno za:

- ▶ nove in stare cementne izravnalne mase
- ▶ obstoječe podlage z dobro sprijetimi, vodoodpornimi ostanki lepil in izravnalnih mas
- ▶ goste, kompaktno mineralne podlage
- ▶ ploščice in plošče iz keramike in naravnega kamna
- ▶ suhomontažne estrihe, iverne plošče in OSB-plošče
- ▶ vse standardne gradbene estrihe, beton ali druge vrste podlag
- ▶ tudi kot »fina izravnalna masa z majhno izgubo mase« na podlagi z ostanki starega lepila ali za zgladitev do ostrih robov
- ▶ visoko obremenjene stanovanjske in gospodarske površine
- ▶ talno gretje
- ▶ obremenitve s stoli na valjčke po DIN 12 529
- ▶ kot sistemska komponenta za hitro gradnjo



Prednosti/Lastnosti

Izredno fin agregat, primeren za izravnalni nanos s tesnim, zaprtim slojem od skoraj ničelne debeline do debeline največ 4 mm. Masa se zelo hitro strdi in posuši. Ko doseže pohodnost, je na zelo vpojni podlagi že v 15 minutah primerna za polaganje talne obloge.

Sestava: Specialni cementi, mineralni dodatki, polivinilacetat-kopolimer in aditivi.

- ▶ od skoraj ničelne debeline do debeline največ 4 mm
- ▶ predpremaz ni potreben
- ▶ izjemno hitro sušenje zaradi kemične reakcije dodane vode
- ▶ odlična površinska struktura sloja, trajna
- ▶ zelo fin agregat
- ▶ vreče so zaščitene pred poškodbami
- ▶ plastično vedro je na voljo za agregat v prahu
- ▶ podaljšan rok uporabe v originalno zaprtem plastičnem vedru
- ▶ varčna poraba

Tehnični podatki

Pakiranje:	papirnata vreča in plastično vedro, 4,5 kg
Skladiščenje:	najmanj 12 mesecev
Količina vode:	1,5 l na 4,5 kg
Barva:	siva
Najnižja delovna temperatura:	+5°C na tleh
Čas polaganja:	10min*
Odpri čas za vgradnjo mase:	10 min *
Naslednji nanos mokro v mokro	po 30 min*
Pohodnost:	po 10 min*
Vgradnja talne obloge:	po 15 min*
Tlačna trdnost:	C25
Natezna trdnost:	F10

* Pri +20°C in normalnih pogojih za delo, pri največji debelini 4 mm

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, ustrezno nosilna, suha, nerazpokana, čista ter brez madežev, ki poslabšajo oprijem (umazanija, mast, olje). Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozoriti na nepravilnosti.

Odstranite sloje, ki zmanjšujejo oprijem ali nestabilne sloje, na primer ločilne sloje, nesprijete ostanke lepila, izravnalne mase, stare obloge ali starega barvnega premaza. To storite s krtačenjem, brušenjem, rezkanjem ali krogličnim peskanjem. Prah in delce materiala temeljito posesajte.

Ker masa vsebuje zelo velik delež polimerov, na večini podlag predpremaz ni potreben. Samo zelo gladke podlage, kot so premazane in barvne površine, zahtevajo predpremaz z UZIN PE 460 s peskom, UZIN PE 630 ali UZIN PE 280. Za zelo vpojne ali peščene površine priporočamo predpremaz z UZIN PE 360, saj bo obdelava z UZIN NC 888 nato veliko lažja.

Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke.

Navodila za delo

1. UZIN NC 888 z vodo v želeni količini. Za 4,5 kg prahu je pravilna količina vode 1,5 l. Če želite pripraviti manjšo količino, uporabite za idealno konsistenco tri dele prahu in en del vode.
2. Hladno, čisto vodo zlijte v čisto posodo. Med močnim mešanjem vsujete vodo v prah in zmešajte do gladke zmesi brez grudic. Vedno zmešajte samo toliko malte, kolikor jo lahko vgradite v odprtem času 10 minut.
3. Z gladko gladilko nanesite zmes enakomerno na podlago v predvideni debelini. Po približno 10 minutah* lahko UZIN NC 888 obdelate ali zgladite. Priporočena debelina na nevpojnih površinah je najmanj 1 mm.
4. Nanos je pripravljen za polaganje talne obloge po približno 15 minutah* pri vgradnji običajnih talnih oblog.

* Pri +20°C in relativno zračno vlago 50%.

Podatki o porabi

Debelina sloja	4,5kg zadošča za
1 mm	4,1 m ²
4 mm	1 m ²

* Pri +20°C in relativno zračno vlago 65%, na izravnalni podlagi in pri temperirani posodi z lepilom.

Pomembna opozorila

- ▶ Ne uporabljajte izdelka kot izravnalno maso pod leseno talno oblogo. V ta namen uporabite UZIN NC 174 ali UZIN NC 170 LevelStar.
- ▶ Ne uporabljajte izdelka na zunanjih ali mokrih površinah.
- ▶ Ne uporabljajte izdelka kot estrih ali uporabno površino – izdelek vedno zahteva še pokrivno oblogo.

Zaščita pri delu in varstvo okolja

Izdelek vsebuje cement, nizka vsebnost kromatov po direktivi 2003/53/ES-GISCODE ZP 1. Cement reagira z vlago zelo alkalno, zato se izogibajte stiku s kožo in očmi oz. takoj sperite z vodo. Če pride do draženja kože ali očne sluznice, poiščite zdravniško pomoč. Nosite zaščitne rokavice. Pri mešanju nosite zaščitno dihalno masko. V strjenem, posušenem stanju je izdelek ekološko in fiziološko varen.

Odstranjevanje

Izdelka ne smete zlit v kanalizacijo, vodotoke ali v zemljo. Izpraznjeno embalažo brezplačno oddajte v sistem družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Zbirni centri sistema Slopak so razporejeni po vsej Sloveniji, naslovi pa so objavljeni na spletni strani www.slopak.si. Za dodatne informacije o oddaji pokličite družbo Slopak. Zberite ostanke izdelka, jih zmešajte z vodo in pustite, da se strdijo – strjeni ostanki izdelka so gradbeni odpadki.