



SYNTOL TEMELJNA BARVA

OPIS IZDELKA:	Temeljni premaz na osnovi specialnega alkida in antikorozivnega pigmenta, se hitro površinsko suši.
NAMEN:	Antikorozivna zaščita kovinskih površin v zunanjih in notranjih prostorih (radiatorji, cevi, ograje ipd.).
TEHNIČNI PODATKI:	
Tip:	alkidni temeljni premaz
Niansa:	Bela
Gostota:	1.4 -1.46 g/ml
Viskoznost:	150-180 s (DIN 4/20 °C)
Vsebnost nehlapnih snovi:	70 - 74 %
Sijaj 160 ⁰ :	mat
VOC vrednost:	IIA(i), 500g/l(2010); izdelek vsebuje : max. 500 g/l
Način nanašanja:	čopič, valjček, brizganje
Pogoji nanašanja:	temperatura barve, zraka in objekta od +10 do +25 °C
Debelina suhega filma:	30-40 µm v enem sloju
Izdatnost:	7-9 m ² /l za en sloj, odvisno od načina nanašanja
PREDLOG ZAŠČITE:	
Priprava površine:	podlaga mora biti suha, čista (brez rje) in razmaščena ter obrušena
Temeljni premaz:	SYNTOL TEMELJNA BARVA (1-2 x)
Končni premaz:	SYNTOL POKRIVNA BARVA (1-2 x)
Razredčilo:	SYNTOL RAZREDČILO, do največ 15 %

IZVID KAKOVOSTI: Na zahtevo kupca izdamo za vsako saržo ustrezen izvid o kakovosti z vsemi kontrolnimi podatki.
VARNOSTNI PODATKI: Glej navodila na etiketi in na varnostnem listu!

Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Podatki o merljivih tehničnih karakteristikah so zgolj približni in niso podlaga za reklamacijo. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001.



SYNTOL TEMELJNA BARVA

Sušenje:

suh na dotik po 2 urah, premazovanje po 18 urah, odvisno od temperature in zračne vlage

ROK UPORABE:

36 mesecev v originalno zaprti embalaži

SKLADIŠČENJE:

v originalno zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturi od +5 do +35 °C

IZVID KAKOVOSTI: Na zahtevo kupca izdamo za vsako saržo ustrezen izvid o kakovosti z vsemi kontrolnimi podatki.
VARNOSTNI PODATKI: Glej navodila na etiketi in na varnostnem listu!

Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Podatki o merljivih tehničnih karakteristikah so zgolj približni in niso podlaga za reklamacijo. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001.