

TEHNIČNI LIST LAZURNI PREMAZI

BIVA SUPER LESTET

1. Opis, uporabnost

BIVA SUPER LESTET je alkidni debeloslojni lazurni premaz za les, za zunanjo in notranjo uporabo, ki je izdelan na osnovi organskih topil. Namenjen je dekorativni zaščiti lesa na površinah, ki so bolj izpostavljene vremenskim vplivom, kot so denimo strešne konstrukcije, lesene ograje, leseno vrtno pohištvo in podobno.

Posušen film BIVA SUPER LESTET-a je transparenten in poudarja naraven videz lesa. Odlikujejo ga enostavna vgradnja, velika izdatnost, dobra pokrivnost.

2. Odtenki, način pakiranja

Pakiranje: kovinske škatle po 0,75l in 2,5l.

Odtenki:

- BIVA SUPER LESTET brezbarven 12, BIVA SUPER LESTET bor 13, BIVA SUPER LESTET oreh 16, BIVA SUPER LESTET tik 17, BIVA SUPER LESTET mahagoni 23, BIVA SUPER LESTET palisander 24 in BIVA SUPER LESTET hrast 93.

3. Tehnični podatki

Gostota (g/cm ³) / 20°C	0,88-0,92
Viskoznost DIN 4mm / 20°C	50 - 100 sekundi

čas sušenja – suho na otip T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 ±5% (ur)	~12 ur
Nanos naslednjega sloja, po (h)	~24 urah
VOC (g/l) za BIVA LESTET SUPER	< 360g/l Ustreza zahtevam EU VOC podkategorija A/f, meja HOS za maks. vsebnost HOS 400 g/l (2010)

Glavne sestavine: alkidno vezivo, transparentni pigmenti, aditivi, organsko topilo.

4. Priprava podlage in premaza; nanos premaza

Podlaga mora biti suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih madežev ali druge umazanije. Vlažnost lesa ne sme presegati 12 % (listavci) oziroma 15 % (iglavci). Smolaste površine lesa očistimo z nitro razredčilom in jih dobro posušimo.

5. Priprava barve

BIVA SUPER LESTET pred uporabo le dobro premešamo; ne redčimo, saj v dostavljenem stanju ima optimalno viskoznost, primerno za nanos.



6. Nanašanje barve

Izdelek nanašamo v 2-3 slojih s čopičem, valjčkom ali z brizganjem, pri čemer pazimo, da ne nanesemo preveliko debelino v enem sloju ter da ne pride do kapljanja. Pri delu uporabljamo zaščitna sredstva (obleka, rokavice, očala....).

Za boljšo in dolgotrajnejšo zaščito priporočamo več tanjših nanosov, za lepši videz pa blago brušenje površine vsaj po prvem nanosu. Pri uporabi brezbarvnega odtenka je obvezen nanos vsaj v treh slojih. Pri nanosu moramo biti posebej pazljivi, saj obstaja možnost, da zaradi slabe vidnosti brezbarvnega odtenka med nanosi posamezne dele površine ne pokrijemo s premazom. Zaradi tega lahko pride do pretankih nanosov in posledično slabše zaščite. Brezbarven premaz, zaradi UV filtrov, ki jih vsebuje, ima rahlo mlečen videz in zato ni primeren za premazovanje temno obarvanih površin ali temnejših vrst lesa.

Barvamo samo v primernih vremenskih pogojih oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih, temperatura zraka in podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +30 °C (optimalna delovna temperatura je +10 °C do +25 °C), vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. Pri delu na odprtem površini v vmesnem obdobju med premazovanji in sušenjem zaščitimo pred vplivom močnega sonca in vetra, kljub taki zaščiti pa v dežju, megli ali ob močnem vetru (≥30 km/h) ne delamo!

Barva premazane površine je odvisna od vrste in vpojnosti lesa, od kakovosti obdelane površine lesa kakor tudi od števila nanosov. V splošnem je bolj vpojen les temnejši kot manj vpojen, prav tako pa je grobo obdelan les (npr. žagan) temnejši kot fino obdelan (npr. oblan). Odtenki na barvni karti so zato informativne narave in so odvisni od vrste in obdelave lesa.

Okvirna oziroma povprečna poraba:

1 liter BIVA SUPER LESTET zadostuje za 8 do 12 m² pri dvoslojnih nanosi, pri troslojnih pa 5 do 8 m², odvisno od obdelave lesa in načina nanosa.

7. Čiščenje orodja, ravnanje z odpadki

Orodje po uporabi temeljito operemo z razredčilom, posušenih madežev ni možno odstraniti.

Tekočih ostankov ne zlivamo v kanalizacijo, vodotoke ali v okolje in jih ne odstranjujemo skupaj z gospodinjskimi odpadki. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki je razvrščen med odpadke s klasifikacijsko številko 08 11 11* in ga je potrebno odlagati na posebej pripravljenih odlagališčih ali preko organiziranega odvoza nevarnih odpadkov. Odpadno embalažo s klasifikacijsko številko 15 01 04 je potrebno odlagati na posebna odlagališča za kovinske odpadke.

8. Vzdrževanje in obnavljanje obdelanih površin

Trajnost lazurne zaščite je odvisna od vrste lesa, števila nanosov, položaja in višine objekta. Na bolj osončenih površinah je propadanje bolj intenzivno, zato premaz na teh površinah pogosteje obnavljamo.

Pri obnovi starih lazurnih premazov površine najprej pobrusimo-okrtačimo zaradi odstranjevanja prahu in neoprijetih delcev, nato pa glede na iztrošenost premaza nanesemo 2 ali 3 sloja BIVA SUPER LESTET-a.

Pri večkratnem obnavljanju premazovanja podloga s časom postaja vse temnejša. Če želimo ohraniti videz barvnega odtenka, lahko zelenemu barvnemu odtenku dodamo še brezbarven. Pri tem smo pozorni, da na enoto izbranega barvnega odtenka dodamo največ pol enote brezbarvnega odtenka. Tako bo pripravljeni barvni odtenek še vedno enako obstojen, medtem ko mlečni videz zaradi dodatka v brezbarvnem izdelku na temni podlagi ne bo viden.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport na temperaturah od +5°C do +25°C, zaščiteno pred direktnim osončenjem ter izven dosega otrok.

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: 5 let.

10. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklarirane oziroma predpisane ravni kakovosti zagotavlja v JUB-u že več let uveden

sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001, ki obsega dnevno preverjanje kakovosti v lastnih laboratorijih, v IMS-ju, na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani in občasno na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001 in OHSAS 18001.

11. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvadratnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Odtенок lahko odstopa glede na barvno karto ali od potrjenega vzorca v skladu z internimi standardi. Za kontrolo je merodajen pravilno posušen nanos premaza na testno podlago, ki se hrani v TRC JUB d.o.o.

Razlika v barvnem odtenku, ki je posledica neustreznih delovnih pogojev, z navodili v tem tehničnem listu neskladne priprave premaza, nanosa na neustrezno pripravljeno, na vlažno ali ne dovolj suho podlago, ne more biti predmet reklamacije.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: 10. 07. 2017.

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

