

TEHNIČNI LIST LAZURNI PREMAZI

BIVA LESTET LAZURA ZA LES

1. Opis, uporabnost

BIVA LESTET Lazura za Les je tankoslojni zaščitno-dekorativni premaz za les, ki se uporablja za notranja in zunanja dela, v odtenkih, ki jih je mogoče medsebojno mešati. Brezbarvno lazuro ne priporočamo za zunanjo uporabo.

Posušen film BIVA LESTET Lazure za Les je transparenten in poudarja naraven videz lesa. Odlikujejo ga enostavna vgradnja, velika izdatnost, dobra pokrivnost.

2. Odtenki, način pakiranja

Pakiranje: kovinske škatle po 0,75l.

Odtenki:

- BIVA LESTET brezbarven 12, BIVA LESTET bor 13, BIVA LESTET oreh 16, BIVA LESTET tik 17, BIVA LESTET mahagoni 23, BIVA LESTET palisander 24 in BIVA LESTET hrast 93.

3. Tehnični podatki

Gostota (g/cm ³) / 20°C	0,83-0,87
Viskoznost DIN 4mm / 20°C	min. 12 sekund

čas sušenja – suho na otip T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 ±5% (ur)	6-12 ur
Nanos naslednjega sloja, po (h)	12 - 24 urah
VOC (g/l) za BIVA LESTET	A (f) max. 700g/l Ta izdelek vsebuje max A(f) 695 g/l

Glavne sestavine: alkidno vezivo, transparentni pigmenti, aditivi, organsko topilo.

4. Priprava podlage in premaza; nanos premaza

BIVA LESTET LAZURO ZA LES pred uporabo dobro premešamo.

Premaz je pripravljen za uporabo in ga ni potrebno redčiti.

Na predhodno dobro posušeno, pobrušeno (z brusnim papirjem 120-180) in čisto leseno površino nanašamo lazurni premaz v dveh do treh slojih za zaščito lesa v interierju, oziroma v treh slojih za zaščito lesa v eksterierju.

BIVA LESTET LAZURA ZA LES ne vsebuje insekticide in fungicide.

Premaz nanašamo s ščetko, valjčkom ali z gobo. Drugi sloj nanašamo po 12 – 24 h. Sušenje premaza 6 – 12 h. Stare sloje lazurnih premazov je potrebno pobrusiti z brusnim papirjem 180 ali z žičnato krtačo, ter razprašiti pred nanašanjem novega sloja.

Po uporabi orodje oprati z razredčilom.



Sušenje premaza poteka počasneje pri nižjih temperaturah. Premazov ne nanašamo na temperaturah nižjih od 10°C, in višjih od 30°C, prav tako pa ne pod neposrednim vplivom sončnih žarkov.

Barvni odtenek je odvisen od vrste lesa, obdelave lesa kot tudi od števila nanesenih slojev (odtenek bo temnejši, če nanesemo več slojev).

sistemi	vrsta premaza	interier	zaščiten eksterier	eksterier	obremenjen eksterier	sistem proizvoda
Sistem za zaščito lesa	transparentni premazi - tekstura lesa ostaja vidna	+				2-3 x BIVA LESTET
Sistem za zaščito lesa - obnavljanje lesenih površin	transparentni premazi - tekstura lesa ostaja vidna	+	+	+	+	2-3 x BIVA LESTET 3 x BIVA LESTET

Poraba:

BIVA LESTET LAZURA ZA LES: 1 l pokrije površino od 9 – 12 m² v enem sloju, odvisno od vrste in obdelave lesa.

7. Čiščenje orodja, ravnanje z odpadki

Orodje po uporabi temeljito operemo z razredčilom, posušenih madežev ni možno odstraniti. Tekočih ostankov ne zlivamo v kanalizacijo, vodotoke ali v okolje in jih ne odstranjujemo skupaj z gospodinjskimi odpadki. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki je razvrščen med odpadke s klasifikacijsko številko 08 11 11* in ga je potrebno odlagati na posebej pripravljenih odlagališčih ali preko organiziranega odvoza nevarnih odpadkov. Odpadno embalažo s klasifikacijsko številko 15 01 04 je potrebno odlagati na posebna odlagališča za kovinske odpadke.

8. Vzdrževanje in obnavljanje obdelanih površin

Površine zaščitene z BIVA LESTET LAZURO ZA LES ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Prah lahko obrišemo z metlo, ga posesamo, pobrišemo ali operemo z vodo. Oprijeto umazanijo odstranimo s čiščenjem z mehko krpo ali pa izperemo z vodo.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport na temperaturah od +5°C do +25°C, zaščiten pred direktnim osončenjem ter izven dosega otrok.

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: 3 leta.

10. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklarirane oziroma predpisane ravni kakovosti zagotavlja v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001, ki obsega dnevno preverjanje kakovosti v lastnih laboratorijih, v IMS-ju, na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani in občasno na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001 in OHSAS 18001.

Osnovan
Established 1875



Privredno društvo za proizvodnjo, trgovino i usluge JUB d.o.o. Šimanovci je jednodlačno privredno društvo registrovano kod Agencije za privredne registre u Beogradu rešenjem broj BD40096/2005 od 6.6.2005. Osnovni kapital društva, uplaćeni i upisani, je 11.990.950,84EUR, PIB: SR100427800, Matični broj: 17359274. Tekući računi društva su sledeći: NLB banka Beograd 310-707-32; Banca Intesa A.D.- Beograd 160-925369-12; Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 170-300991565-65; Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 275-220037289-44



11. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Odtенок lahko odstopa glede na barvno karto ali od potrjenega vzorca v skladu z internimi standardi. Za kontrolo je merodajen pravilno posušen nanos premaza na testno podlago, ki se hrani v TRC JUB d.o.o.

Razlika v barvnem odtenku, ki je posledica neustreznih delovnih pogojev, z navodili v tem tehničnem listu neskladne priprave premaza, nanosa na neustrezno pripravljeno, na vlažno ali ne dovolj suho podlago, ne more biti predmet reklamacije.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: R-SRB; 07. 08. 2017

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

