

BIOHEL

BIOHEL olje za parket je mešanica modificiranih hitro sušernih rastlinskih olj z voski v brezaromatskem alifatskem topilu. Olje je primerno za brezbarvno oljenje srednje obremenjenih parketnih in drugih lesenih površin kot tudi za obnavljanje. Odlikujejo ga mat izgled, gladek voskast otip, odpornost na vodo in ostale pijače ter zelo hitro sušenje.



Okolju prijazna zaščita

Vzdrževanje oljenih površin: Oljen parket čistimo s suho in mehko krpo ali s sesalnikom za prah. Ko je potrebno, tla očistimo z vlažno krpo, prepojeno z mešanico vode in specialnega čistila za oljen parket. Prvi teden oljenih površin ne smemo čistiti z vlažno krpo, ampak samo s suho. Pred izrabo olja na površini (predvsem vhod v prostor in na bolj obremenjenih delih) priporočamo osvežitev s tankim slojem vzdrževalnega olja, ki ga nanesemo z bombažno krpo ter obrišemo.

Opozorilo: Zaradi nevarnosti samovžiga je potrebno z oljem prepojene krpe po uporabi namočiti v vodi ali sežgati.



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com


Member of  KANSAI HELIOS Part of  KANSAI PAINT

393121 Ver. 003

INTERIOR

BIOHEL

OLJE ZA PARKET



PROFESSIONAL
QUALITY

• • • • •

OLJENJE PARKETA

1. Priprava podlage

Podlaga mora biti suha (vlažnost lesa $10 \pm 2\%$), dobro obrušena in brez ostankov prahu, smole, maščob, voska in drugih nečistoč ter termostatorirana na $15 - 25^\circ\text{C}$. Za zaključno brušenje pred oljenjem uporabimo brusni papir gr. 150 (brusni stroj trio). Če površina ne bo enakomerno obrušena, bo kočni izgled lisast in neenakomerno sijoč.

2. Priprava olja

Olje naj bo ogreto na sobno temperaturo. Oljimo pri temperaturi $15 - 25^\circ\text{C}$ in relativni zračni vlagi prostora $40 - 75\%$. Pri delu izven predpisanih pogojev se lahko čas sušenja bistveno podaljša. Pred uporabo je potrebno olje dobro premešati. Olje je pripravljeno za uporabo, za lepše razlivanje ga lahko dodatno redčimo z **Bio impreginol redčilom**. Za delo priporočamo uporabo velur valjčka ter čopič iz naravnih ščetin.



Brezbarvno oljenje lesenih površin z enostavno aplikacijo

3. Oljenje

Olje z valjčkom enakomerno nanesemo na parket, najprej v nasprotni smeri rasti lesa, nato pa še križno v smeri rasti. Hkrati križno oljimo do cca. 3m^2 površine, sicer se nam lahko olje deloma zasuši, kar se kasneje vidi kot neenakomerno prekrivanje spojev.

Po 24 urah sušenja površino obrusimo s parketarskim polirnim strojem (150 obratov/minuto) in nastavkom z rjavim filcem. Površino posesamo, obrišemo in ponovimo postopek oljenja.

Olje pustimo 24 ur, da se posuši in utrdi. V tem času se po obdelanih površinah ne sme hoditi. V primeru, da površina ni enakomerno zapolnjena nanesemo še en sloj olja z vmesnim brušenjem.

Olje se globinsko suši še vsaj teden dni, zato v tem času ne čistimo z vodo in ne polagamo preprog, priporočamo pa tudi montažo filcev na noge stolov in miz. Pisarniški stoli naj imajo kolesca, ki so primerna za parketne površine (guma).

Za čiščenje orodja uporabimo **Bio impreginol redčilo** ali **Helios nitro redčilo**. Priporočamo uporabo zaščitnih sredstev, kot so gumijaste rokavice, ki so odporne na alifatska topila, ter zaščitna očala.



Obnavljanje površin, naraven mat izgled

4. Poraba

Odvisno od lesne vrste in kvalitete predobdelave; $40 - 60 \text{ mL/m}^2$ pri nanosu z velur valjčkom.

Z 1L olja naoljimo $10 - 12 \text{ m}^2$ parketa v 2 slojih.

