



Excellence is our Passion

Tehnični list



Tehnični list
Verzija: 1
Izdano: 29 Maj
2014
Strani: 02

Loctite Universal 60.sec Glue

EAN koda: 4015000498043

Univerzalno večnamensko lepilo (tuba 15 g)

LASTNOSTI

LOCTITE® Universal 60.sec je hitro, univerzalno večnamensko lepilo, ki hitro ustvari močne spoje med širokim izborom različnih materialov. Lepilo je izdelano za domačo uporabo v gel formuli, ki ne kaplja, zato se lahko uporablja na navpičnih površinah. Je idealno za lepljenje materialov, kot so plastika, guma, kovina, les, keramika, usnje, tekstil, karton in papir. Ni potrebno, da je ena od površin vpojna.

LOCTITE® Universal 60.sec je odporno na mehanske obremenitve in primerno za popravila, kjer je potrebna fleksibilnost. Lepilo dopušča odprt čas v katerem lahko namestite lepljene dele. Loctite Universal 60.sec je v skladu s standardom EN204 3D za lesna lepila, kar pomeni, da je vodoodporno, vendar ni primerno ne neprestano izpostavljenost vlagi.

Hitrost sušenja (1 kg/cm²): začeten oprijem pribl. 40-90 sekund, odvisno od podlage.

Moč oprijema (ISO 4587, strižna trdnost): 7-15 N/mm² (70-150 kg/cm²) v 24 urah, odvisno od podlage. Vodoodporno v skladu s standardom EN204 D3

NAVODILA ZA UPORABO

1. Prepričajte se, da so površine čiste, suhe in se dobro prilegajo.
2. Izogibajte se stiku med lepilom in kožo ali stiku s površinami, ki jih ne želite lepiti. Zaščitite delovno površino.
3. Nežno stisnite tubo blizu šobe in nanesite minimalno količino (1 kapljica na 6,5 cm²) lepila na površino, ki jo želite zalepiti.
4. Nemudoma namestite površini skupaj in ju z rokami enakomerno stiskajte vsaj 1 minuto.
5. Počakajte vsaj 10 min (pri večjih popravkih čez noč), da se lepilo popolnoma strdi.
6. Za najboljše rezultate lepite pri sobni temperaturi (15-25°C) in pri vsaj 30% relativni vlagi. Čas sušenja se lahko podaljša pri nizki temperaturi ali relativni vlagi.
7. Za optimalno življenjsko dobo izdelka, uporabite le minimalno količino lepila, šobo vedno obrišite, da odstranite odvečno lepilo. Tubo zaprite s pokrovom in jo shranite v suhem in hladnem prostoru.



Excellence is our Passion

TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Etil Cianokrilat
Oblika	Gel
Gostota	1.1 g/cm ³ pri 20 °C
Viskoznost	Gel (ne kaplja)
Pakiranje	20g aluminij tuba
Opozorila	Glejte varnostni list
Rok uporabe pri 2-8 °C	24 mesecev v zaprti embalaži*

* Rok uporabe pri 20°C približno 18 mesecev v zaprti embalaži

OMEJITVE

- Ne uporabljajte na prašnih, umazanih ali vlažnih površinah.
- Ni primerno za polipropilan, polietilan, PTFE, silikon, pene, stiropor, steklo.
- Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo vroča tekočina.
- Ni primerno za lepljenje delov, ki imajo vrzeli.

SHRANJEVANJE

Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo s pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem prostoru, izven dosega otrok.

VARNOST

Upoštevajte pripadajoči varnostni list.

Tehnični list določa vrsto uporabe materiala in način dela. Podani podatki so informativne narave in so zanesljivi. Proizvajalec jamči glede kvalitete proizvoda, vendar nima vpliva na pogoje in način nanosa. V primeru dvoma izdelek preizkusite na delu površine. Predhodni tehnični list je z izdajo novega tehničnega lista neveljaven.

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska 23, 2506 Maribor
Tel.: +386 (02) 22 22 296
E-naslov: lepilamb@henkel.com
Internet: www.loctite-superattak.si