



## UV OBSTOJNI VEZIVNI EPOKSI ZA IZDELAVO DEKORATIVNIH EPOKSI TLAKOV

**OPIS** **HERPELIN 1185** je brezbarven dvokomponentni epoksi sistem, ne vsebuje topila niti drugih topil.

**PODROČJA UPORABE** **HERPELIN 1185** je vezivni sistem, razvit posebej za izdelavo zrnatih talnih oblog s kremenčevim peskom, kot npr. kamniti tepih. Njegove lastnosti so nizka viskoznost, dobra transparentnost oz. prosojnost. Pesek se v mešanici ne useda hitro na dno.

**LASTNOSTI** Za epoksi vezivno sredstvo, ima dobro barvno obstojnost pri UV obremenitvi.

<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	Mešalno razmerje v uteženih delih:	2:1
	Volumensko A:B	1,75:1
	<b>Specifična teža</b>	<b>cca. 1,1 g/cm<sup>3</sup></b>
	<b>Čas strjevanja pri 20°C</b>	cca. 20 min.
	<b>Minimalna temp. za predelavo-temp. podlage</b>	8°C
	<b>Pohodnost pri 20°C</b>	16 ur
	<b>Dovoljena mehanska obremenitev</b>	24 ur
	<b>Dovoljena maks. obremenitev</b>	7 dni
	<b>Prostorninski skrčček (%)</b>	cca. 1
	<b>Tlačna trdnost</b>	>80N/mm <sup>2</sup>

**PRIPRAVA PODLAGE** Podlaga mora biti čista, suha, čvrsta in brez drugih nečistoč, ki lahko delujejo kot ločilci. Če je potrebno, moramo podlago predhodno obdelati z vodnim, granulatnim ali peščenim peskanjem ali z rezkanjem, brušenjem ali plamenskim obžigom. Podlaga mora biti zabetonirana v ravnosti po DIN 18202 tč. 3/3. Temperatura 15-20°C. Najnižja temperatura podlage 10°C. Maksimalna zračna vlažnost 85%.

**NAVODILO ZA UPORABO** **MEŠANJE:** Komponento A (smola) temeljito premešamo, vanjo dodamo komponento B (trdilec) in nato s počasno vrtečim se mešalcem intenzivno premešamo. Pripravimo samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabimo v času preden se le ta strdi.

**Nikoli ne delamo direktno iz originalne embalaže!**

Pred uporabo moramo premešani komponenti preliti v novo čisto posodo in vse skupaj še enkrat dobro premešati. Čas med dvema nanosoma mora biti 24 ur. Pri delu v zaprtih prostorih poskrbimo za ustrezno zračenje.

**PORABA MATERIALA** Poraba materiala je odvisna od velikosti in debeline barvnih peskov ali od vzorca dekorativnega tlaka.

---

**ČIŠČENJE**

Takoj po uporabi orodje očistimo z razredčilom HERPELIN 7000.

---

**SKLADIŠČENJE**

V suhem in hladnem prostoru ter originalni embalaži je izdelek uporaben najmanj 1 leto. Temperatura ne sme pasti pod +10°C. Izogibati se moramo skladiščenju na direktni sončni svetlobi.

---

**PREVIDNOSTNI UKREPI**

Pri delu moramo uporabljati zaščitne rokavice in zaščitno kremo za kožo. Trdilec ne sme priti v stik s kožo in še posebej ne v oči. Madeže na koži opremo z vodo in milom, če pa slučajno brizgne v oči, jih moramo takoj sprati z veliko vode in poiskati zdravniško pomoč.

---

**ODLAGANJE**

Prazno embalažo moramo oddati za to pooblaščenim institucijam in se lahko po ustreznem čiščenju ponovno uporabi. Strjen izdelek lahko odstranimo skupaj z gradbenimi odpadki. Nestrjene, tekoče posamezne komponente, moramo odstraniti pod šifro odpadne snovi 08 02 99.

---

**OPOMBE**

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

---

Marec, 2010



AMAL d.o.o., Koprška 64  
SI - 1000 Ljubljana  
Tel.: 00 386 1 200 77 40  
Fax: 00 386 1 200 77 41  
Email: [amal.si@siol.net](mailto:amal.si@siol.net)  
W: <http://www.amal.si/>

proizvodnja, svetovanje in vgrajevanje

