

**Tehnični list**

Izdaja: 29/08/2014  
 Identifikacijska št.:  
 02 03 04 01 001 0000011  
 SikaMur® Finish

# SikaMur® Finish

## Zaključna malta za sanacijo vlažnih zidov, brez cementa

**Opis proizvoda** SikaMur® Finish je pripravljena tankoslojna malta brez cementa z zrnom max 0,6mm za vgradnjo na paroprepustne omete.

**Uporaba**

- Za fino izravnavo cementnih in apnenih/cementnih ometov.
- Za površinsko izravnavo zidovja, da se prepreči dvigovanje vlage, predhodno obdelane s SikaMur® Dry ali SikaMur® 100SP.

**Značilnosti/prednosti**

- Brez cementa
- Visoko paroprepusten sloj
- Enostavno zaglajevanje
- Dobra obdelovalnost
- Dober oprijem na podlage

### Podatki o proizvodu

#### Splošni podatki

**Videz/barva** Bel prah

**Pakiranje** Vreče po 25 kg

**Pogoji skladiščenja/rok uporabe** Uporabnost proizvoda v dobro zaprti originalni embalaži, skladiščenega v suhem in hladnem prostoru, je 12 mesecev od dneva proizvodnje.

#### Tehnični podatki

**Gostota** 1,8 – 1,9 kg/l

**Obdelovalnost** Plastična tiksotropna konsistenca

**Zrnavost** Velikost največjega zrna: 0,6 mm

### Podatki o sistemu

**Sistem vgradnje** SikaMur® Finish je sestavni del Sikinega sistema za uravnavanje dvigajoče vlage, ki ga sestavljajo:  
 SikaMur® InjektoCream-100 – pasta na osnovi silana za zapiranje kapilarne vlage  
 SikaMur® Dry – pripravljena malta za sanacijo vlažnega zidovja  
 SikaMur® Finish – pripravljena malta za sanacijo vlažnega zidovja  
 SikaMur® Color I in E – barva na osnovi apna za apnene in sušilne omete



**Delovna navodila**

**Poraba** ~1,2 kg/m<sup>2</sup> za debelino 1mm

**Priprava podlage** Ometi izvedeni s SikaMur<sup>®</sup> Dry ali SikaMur<sup>®</sup> 1000SP morajo imeti viden zaključek z leseno plazmo in jih je potrebno navlažiti pred vgradnjo. Obstoječi ometi morajo biti očišteni z odstranitvijo vseh nevezanih delcev ali ostankov oblog.

**Temperatura podlage** Najmanj +5°C; največ +30°C.

**Temperatura okolice** Najmanj +5°C; največ +30°C.

**Navodila za uporabo**

**Mešalno razmerje** 7,5 – 8,25 l vode na 25 kg prahu.

**Mešanje** Mešanje z vertikalnim mešalom najmanj 3 minute. Pred uporabo naj malta počiva cca 10 minut.

**Obdelovalni čas** ~180 minut pri 20°C

**Metode dela/orodje** Vgradnja v debelini 2-3mm z uporabo tradicionalnih ročnih metod dela. Obdelava z gladilko za fine omete.

**Opozorila pri uporabi/omejitve** Počakati najmanj 15dni pred nanosom na SikaMur<sup>®</sup> Dry ali SikaMur<sup>®</sup> 1000SP, da se izogne nastankom razpok. Uporaba jeklenega ali plastičnega orodja ni dovoljena, ker se s tem zapira zračne pore in zmanjšuje paroprepustnost. Premazi se izvajajo po ustreznem času sešenja, cca 3 tedne pri normalnih pogojih. Na konstrukcijah z obdelavo proti dvigajoči vlagi s SikaMur<sup>®</sup> Dry ali SikaMur<sup>®</sup> 1000SP in SikaMur<sup>®</sup> Finish se lahko izvede premaz samo z visoko paroprepustno barvo na osnovi apna, akrila ali siloksana kot npr SikaMur<sup>®</sup> Color. Za dodaten nasvet se obrnite na tehnično službo Sika.

**Temelj izmerjenih vrednosti** Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

**Lokalne omejitve** Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno.

**Zdravstvene in varnostne informacije** Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladiščenju in odlaganju kemijskih proizvodov naj si uporabniki pridobijo zadnji varnostni list, kjer so navedeni fizikalni, ekološki, toksikološki in ostali podatki o varnosti za obravnavani proizvod.

**Pravna opozorila** Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Sika proizvodov, so dani v dobri veri, ki temelji na Sikinem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.



Sika d.o.o.  
Prevale 13  
1236 Trzin  
Slovenija

Tel. +386 1 580 95 34  
Fax +386 1 580 95 33  
www.sika.si



SikaMur<sup>®</sup> Finish