

SikaBond® -52 Parquet

Elastično lepilo brez topil za lepljenje lesenih podov

vir: šv.(an.)

Opis proizvoda

SikaBond® -52 Parquet je enokomponentno, hitro sušeče elastično lepilo, brez topil.

Uporaba

Polno površinsko lepljenje s SikaBond® Dispenser-1800 / -3600 / -5400:

- Lepljenje masivnih in industrijskih lesenih podov (deske, dolge deske, plohi, opaži, plošče) mozaičnega parketa, lamelnega parketa, lesenih oblog in iverk. Za natančnejša navodila za uporabo si poglejte SikaBond® Dispenser-serije ali se obrnite na našo tehnično službo.

Za SikaAcouBond® System:

- Masivni leseni podi (na pero in utor), trislojni industrijski parket, iverne plošče. Za natančnejša navodila si poglejte tehnični list SikaAcouBond® System ali se obrnite na našo tehnično službo.

Za pasovno lepljenje:

- Masivni leseni podi, trislojni industrijski parket, iverne plošče.

Značilnosti / prednosti

- Enokomponenten, pripravljen za takojšnjo uporabo
- Hitro sušenje
- Brušenje poda je možno po 12 urah
- Odlična obdelovalnost, enostavno iztiskanje
- Dober začetni oprijem
- Elastičen, dobra izolacija zvoka
- Primeren za lesene pode lepljene neposredno na keramične ploščice
- Še posebej je primeren za problematični les kot je bukev, javor in bambus
- Za lepljenje lesenih podov brez stikov na pero in utor in panelni parket
- Reducira napetosti na podlago: elastično lepilo zmanjšuje strižno napetost med lesenim podom in podlago
- Primeren za talno gretje
- Kompenzira neravne podlage

Okoljske informacije

Specifični podatki

- Brez topil
- Brez vonja
- Možnost recikliranja embalaže iz aluminija (vrečke po 600 ml, kartuše po 300 ml)

Dokazila / standardi

EMICODE EC 1^{PLUS} R "zelo nizke emisije"

Specifične uvrstitve

LEED® EQc 4.1	SCAQMD, pravilo 1168	BAAQMD, pravilo 8, 51
ustreza	ustreza	ustreza

Podatki o proizvodu

Splošni podatki

Videz / barva

Parketno rjava



Pakiranje	600 ml v foliji / 790 g (10 ali 20 kosov v škatli) 1800 ml v foliji / 2370 g (6 kosov v škatli) 300 ml v kartuši / 390 g (12 kartuš v škatli)
Pogoji skladiščenja / rok uporabe	Uporabnost proizvoda v dobro zaprti originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru in zaščitenem pred sončnimi žarki pri temperaturi med +10°C in +25°C, je 12 mesecev od dneva izdelave.
Tehnični podatki	
Kemijska osnova	1 K poliuretan po i-Cure tehnologiji, veže z vlago
Gostota	~1,29 kg/l ¹ (ISO 1183-1)
Čas tvorjenja povrhnjice	~ 60 minut ¹
Hitrost vezanja (strjevanja)	~ 3,5 mm / 24 ur ¹ Po podu lahko hodimo ali ga brusimo po 12 do 24 urah od vgradnje (pri +23°C / 50% relativne zračne vlage, do 1 mm debeline, v odvisnosti od vremenskih pogojev in debeline lepilne plasti).
Konsistenca	Nanaša se z lahkoto, stabilnost z zidarsko žlico visoka. Enostavno nanašanje s pištolo.
Temperaturna obstojnost	-40°C do +70°C
Strižna trdnost	~ 1,1 N/mm ² ¹ ; 1 mm debelina lepila (EN 14293)
Natezna trdnost	~ 1,4 N/mm ² ¹ (ISO 37)
Trdota po Shoru A	~ 34 po 28 dneh ¹ (ISO 868)
Raztezek pri pretrgu	~ 600% ¹ (ISO 37)
Podatki o sistemu	
Delovna navodila	
Poraba	SikaAcouBond® System: 610 g/m² za Sika® Layer-03 in 770 g/m² za Sika® Layer-05 (480 – 600 ml/m² približno). Obvezno je polnjenje vseh praznin na izolacijski podlagi. Uporabimo trikotni nastavek z odprtino 8 x 10 mm. Za polno površinsko lepljenje s SikaBond® Dispenser-1800 / -3600 / -5400: Za lepljenje celotne površine s SikaBond® Dispenser si prosimo poglejte navodila za uporabo SikaBond® Dispenser-serije. <i>Pasovno lepljenje:</i> Približno 44 ml za tekoči meter = 250 – 500 g/m², v odvisnosti od razmaka pasov (masivne lesene plošče, trislojni industrijski parket, iverke). Pri podlagah, pripravljenih s Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast, je poraba lepila SikaBond® -52 Parquet manjša.
Kvaliteta podlage	Podlaga mora biti čista in suha, enotna, ravna, brez maščob, olj, prahu in nevezanih delcev. Barvne premaze, cementno mleko in slabo sprijete plasti je potrebno odstraniti. Pri vgradnji upoštevamo gradbene predpise in normative.

Priprava podlage	<i>Betonski / cementni estrih:</i> Zbrusimo in temeljito očistimo z vakuumskim sesalnikom. <i>Anhidridni estrih / anhidridni plavajoči estrih:</i> Zbrusimo in temeljito očistimo z vakuumskim sesalnikom tik pred premazovanjem. <i>Posuti asfaltni mastiks:</i> Premazemo s Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast. Navodila najdete v tehničnem listu. <i>Glazirane keramične in stare keramične ploščice:</i> Razmastimo, očistimo s Sika® Aktivator-205 ali zbrusimo površino in prah vakuumsko odsesamo. <i>Lesene in mavčne plošče (npr. iverne plošče, vezan les...)</i> Plošče prilepimo ali privijemo na podlago. Biti morajo trdno pritrjene. V primeru plavajoče podlage se, prosimo, obrnite na našo tehnično službo. <i>Ostale podlage:</i> Obrnite se na našo tehnično službo. Lepilo SikaBond® -52 Parquet lahko uporabljamo brez temeljnega premaza na cementnih, anhidridnih podlagah, ivernih ploščah, betonu in keramičnih ploščicah. Pri posutem asfaltnem mastiksu, pretirano vlažni cementni podlagi in v primeru obnove na ostankih starih lepil in strukturno šibkih podlagah uporabimo Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast. Natančna navodila si lahko ogledate na tehničnem listu ali pa se obrnite na našo tehnično službo.
Delovni pogoji / omejitve	
Temperatura podlage	Med nanosom in dokler se SikaBond® -52 Parquet ne strdi popolnoma, naj bo temperatura podlage najmanj +15°C in v primeru talnega ogrevanja največ +20°C. Pri temperaturi podlage upoštevamo standardna gradbena navodila.
Temperatura okolice	Med +15°C in +35°C. Pri temperaturi okolice upoštevamo standardna gradbena navodila.
Vsebnost vlage v podlagi	Dovoljena vlaga v podlagi: - 2,5% za cementni estrih (ca. 4,0% Tramex / gravimetrični utežni procent) - 0,5% za anhidridni estrih - 3-12% za magnezitni tlak (glede na delež organskih polnil) Dovoljena vlaga v podlagi pri talnem gretju: - 1,8% za cementni estrih (ca. 3% Tramex / gravimetrični utežni procent) - 0,3% za anhidridni estrih - 3-12% za magnezitni tlak (glede na delež organskih polnil) Pri vsebnosti vlage in kvaliteti podlage upoštevamo tako navodila proizvajalca podov kot standardna gradbena navodila.
Relativna zračna vlaga	Med 40% in 70%
Navodila za uporabo	
Metode dela / orodje	SikaAcouBond® System in <i>pasovno</i> lepljenje: Za natančnejša navodila za uporabo si poglejte navodila za uporabo SikaAcouBond® System ali se obrnite na našo tehnično službo. Za polno površinsko lepljenje s SikaBond® Dispenser: Za natančnejša navodila za uporabo si prosimo poglejte navodila za uporabo SikaBond® Dispenser-serije ali se obrnite na našo tehnično službo. Sveže, nestrjeno lepilo, ki je ostalo na lesenem podu moramo takoj odstraniti s čisto krpo in po potrebi očistiti s sredstvom Sika® Remover-208 ali Sika® TopClean-T. Pred uporabo naredimo preskus na površinskem premazu lesenega poda (lak / sredstvo za površinsko zaščito) za ugotavljanje kompatibilnosti s Sika® Cleaner-208. Opomba: Pri vgradnji upoštevamo navodila proizvajalca lesene talne obloge.

Čiščenje orodja	Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu s Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko.
Opozorila pri uporabi / omejitve	SikaBond® -52 Parquet sme nanašati le izkušen in izkušen delavec. Obdelavnost je najboljša pri temperaturi nad +15°C. Za SikaAcouBond® System, pasovno lepljenje, pri podih stikovanih na pero in utor, je potrebno upoštevati sledeče omejitve: Minimalna velikost lesene plošče: 300 mm dolžine (preko 3 lepilnih brazd) 50 mm širine 12 mm debeline Maksimalna velikost lesene plošče: 28 mm debeline Leseni pod v neizoliranih prostorih, kot so kleti in drugi prostori brez nepropustne membrane (DPM), se sme položiti šele po nanosu Sikafloor® EpoCem-a in Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast, ki uravnavajo vlago. Natančna navodila si lahko ogledate na tehničnih listih ali pa se obrnite na Sikino tehnično službo. V primeru lesenih podov, ki so bili predhodno kemično obdelani (s sredstvi kot so amoniak, barve za les, zaščitni premazi), oziroma če les vsebuje veliko vsebnost olja, se sme uporabiti SikaBond® -52 Parquet le po prejetju pisnega soglasja Sikine tehnične službe. Ni primeren za uporabo na PE, PP, teflonu in nekaterih plastificiranih sintetičnih materialih (predhodno izvedemo poskus ali se posvetujemo v Sikini tehnični službi). Nekateri osnovni premazi lahko neugodno vplivajo na vezavo lepila SikaBond® -52 Parquet. Priporočamo predhodno testiranje. Pri lepljenjih podih se je treba izogibati kontaktu med zaključnim premazom na lesni površini in lepilom. Če je stik med lepilom in kasneje nanesenimi sredstvi, npr. tesnilnim premazom ali sredstvom za površinsko zaščito neizbežen, je treba združljivost premaza z lepilom vedno predhodno preveriti. Za več informacij in pomoč se obrnite na najbližji Sikin oddelek za tehnično pomoč. Nestrjenega lepila SikaBond® -52 Parquet ne smemo izpostavljati snovem, ki lahko zavrejo ali preprečijo reakcijo strjevanja lepila, zlasti alkoholom, ki so pogosto sestavina razredčil, topil, čistil in opažnih premazov.
Temelj izmerjenih vrednosti	Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejansko izmerjene vrednosti lahko odstopajo zaradi okoliščin izven našega vpliva.
Lokalne omejitve	Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno.
Zdravstvene in varnostne informacije	Za informacije in nasvete o varnem rokovanju, skladiščenju in odlaganju kemijskih proizvodov naj si uporabniki pridobijo zadnji varnostni list, kjer so navedeni fizikalni, ekološki, toksikološki in ostali podatki o varnosti za obravnavani proizvod.
Pravna opozorila	Informacije in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Sikinih proizvodov, so dani v dobri veri in temeljijo na Sikinem trenutnem znanju in dosedanjih izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih v skladu s Sikinimi priporočili. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da na podlagi teh informacij ali katerihkoli pisnih priporočil ali katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Sika si pridržuje pravico spreminjati lastnosti svojih proizvodov. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki naj vedno pregledajo najnovejšo lokalno izdajo tehničnega lista za zadevni proizvod, izvod katerega dobavimo na zahtevo.



Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si

