



SPEKTER d.o.o.

Ložnica pri Žalcu 52/a

3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 00

Fax: 03/ 713 25 25

E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163

Davčna št.: SI19423136

Matična št.: 5343682

Tehnične informacije

Temperaturno obstojni sprej

Opis izdelka in možnosti uporabe

Za obnovo, popravilo in olepšavo objektov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, kot so žari, peči, dimne cevi, senčnike svetilk, itd.

Nasvet za uporabo na žarih:

Barvane površine ne smejo priti v stik z živili na žaru!

Posode, kjer se nabira oglje, lahko presežejo maksimalno temperaturo, do katere je še obstojen sprej!

Dosegljivi v 5 barvah, ki so odporne od 300°C do 690°C.



Kakovosti in lastnosti barve

- Visoka temperaturna odpornost:
črna in srebrna do 690°C
siva do 600°C
bela in rdeča do 300°C
- Visoka pokrivnost in zmožnost zapolnjevanja
- Odlična oprijemljivost na podlago
- Dober pretok, gladka površina
- Hitro sušeči
- Odporni na vremenske vplive

Fizične in kemijske lastnosti

- Osnova:** silikonske smole
- Barva:** različne
- Vonj:** topila
- Stopnja sijaja** (merjeno pod kotom 60° po standardu DIN 67530):
mat: 5-10 enot sijaja
srebrna barva ni merljiva (metalik)
- Učinkovitost:**
Odvisno od sestave in barve podlage:
400 ml je dovolj za pribl. 1.5 m²
- Čas sušenja (pri 20°C, 50% relativna vlažnost zraka):**
Suho na dotik: po 60 minutah
- Temperaturno-obstojna in utrjena: po še 1 uri tempranja/kaljenja na temperaturi 160°C
Čas sušenja je odvisen od temperature okolja, vlažnosti zraka in debeline nanosa.



SPEKTER d.o.o. Tel.: 03/ 713 25 00
Ložnica pri Žalcu 52/a Fax: 03/ 713 25 25
3310 Žalec, Slovenija E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163
Davčna št.: SI19423136
Matična št.: 5343682

- **Temperaturna obstojnost:**
črna srebrna: do 690°C
siva: do 600°C
bela, rdeča: do 300°C
- **Možnost skladiščenja:**
Aerosoli (spreji): 10 let, ob pravilnem skladiščenju (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maks. 60%)
- **Velikost:** aeorsol (sprej) pločevinke z maksimalnim nominalnim volumenom 400 ml

Okolje in označevanje

Okolju prijazno: Izdelki MOTIP DUPLI so 100% brez vsebnosti težkih kovin. Pokrovi in pakiranja so narejeni iz materialov, ki se lahko reciklirajo.

Odlaganje: Odvrzite samo prazno pločevinko v smetnjak. Pločevinke, ki se vsebujejo barvo odvrzite na za to posebej označena "mesta za odlaganje".

Označevanje/Deklariranje: Vsi izdelki izdelani v MOTIP DUPLI ustrezano aktualnim predpisom za označevanje/etiketiranje v skladu s Pripravnimi Smernicami 1999/45/EG. Vsi aerosoli ustrezano predpisom TRGS 200 in TRG 300 in pa Aerosol Smernici 75/324/EWG v trenutno veljavni verziji.

Navodila za uporabo

Večina DUPLI-COLOR barv v spreju ima tako imenovane no-spray varnostne obročke ali varovalne pokrove. To je zaradi preprečevanja nezaželene uporabe. Prosim glejte ustreznata navodila na pokrovu ali etiketi.

Pred uporabo pozorno preberite navodila in opozorila na embalaži!

Aplikacija

Priprava podlage:

- Odstranite stare ostanke barve, odstranite rjo in pobrusite.
- Površina mora biti čista, suha in razmaščena.
- Ne nanašajte temeljne barve! Najboljši rezultati bodo doseženi na čisti kovini.

Lakiranje:

- Prekrijte površine, ki jih ne želite prebarvati.
- Pred uporabo dobro pretresite pločevinko (vsaj 2 minuti).
- Preverite barvo in kompatibilnost na testni površini.
- Nanesite več tanjših slojev v 2-minutnih intervalih.
- Oddaljenost od površine naj bo pribl. 25 cm.
- Najboljši rezultati so doseženi, ko je temperatura okolja pribl. 20°C.
- Pustite sušiti 1 uro.
- Potem pustite kaliti/temprati za pribl. 1 uro (na temperaturi 160°C) da se barva zapeče/strdi. Pri tem morate upoštevati, da se bo pojavil dim in neprijetne vonjave, zato poskrbite za ustrezeno ventilacijo/prezračevanje prostora.
- Tanjši kot je sloj barve, večja in boljša bo temperaturna obstojnost.



SPEKTER d.o.o.

Ložnica pri Žalcu 52/a

3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 00

Fax: 03/ 713 25 25

E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163

Davčna št.: SI19423136

Matična št.: 5343682

Nasveti za barvanje

Zaščitite okolico s pokravnim papirjem pred meglem.

Delovna temperatura naj bo med +10°C in +25°C, maksimalna vlažnost zraka 60 %.

Hranite na suhem prostoru. Zaščitite pred direktnim sevanjem sonca in drugimi viri vžiga.

Uporabljaljajte samo med suhim vremenom, na mestih, ki niso izpostavljeni vetru in v dobro prezračevanih prostorih. Upoštevajte varnostna navodila na etiketi!

* ni možna identifikacija barve

Dobljeni barvni odtenki lahko odstopajo od originalne barve.

Primeri uporabe



Izjava o omejevanju odgovornosti (DISCLAIMER)

Ta navodila za uporabo-aplikacije so napisana glede na naše izkušnje. Informacije, ki smo jih opisali v teh navodilih, so ne zavezujoča in Vas ne odvezuje izvajanja lastnih testov, s katerimi se boste prepričali ali je ta barva ustrezna za Vase potrebe. Mi ne moremo vplivati na uporabo in procesiranje barve in je zato izključno v domeni in odgovornosti uporabnika. MOTIP DUPLI je zato odvezan odgovornosti, razen če je reklamacija neposredno povezana z napako, ki je nastala pri proizvodnji v MOTIP DUPLI.

Za vsa ostala vprašanja pokličite na telefon +49 (0) 62 66 75-266 od ponedeljka do četrtek od 8h do 17h ali v petek do 12h.

Datum izdaje: April 11, 2013

Ta verzija nadomešča vse prejšnje verzije.