



SPEKTER d.o.o.

Ložnica pri Žalcu 52/a

3310 Žalec, Slovenija

Tel.: 03/ 713 25 00

Fax: 03/ 713 25 25

E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163

Davčna št.: SI19423136

Matična št.: 5343682



Tehnične informacije

Ime izdelka : MoTip Alu-Cink sprej
Št. artikla : 04059
Proizvajalec : MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Telefonska številka +31 561 – 69 44 00
Telefax številka +31 561 – 69 44 31

Opis izdelka

Visokokakovostni cink v spreju, ki omogoča obdelavo galvaniziranega in neobdelanega jekla.

Karakteristike izdelka

Hitro sušenje
Dobre polnilne sposobnosti
Izjemno katodno preprečevanje korozije
Odpornost na bencin, kemikalije in vremenske vplive
Omogoča točkovno varjenje
Odlično oprijemanje podlage

Fizične in kemijske karakteristike

Vsebina : 400 ml
Osnova : Epoxy-ester
Barva : Alu-srebrna
VOC-vsebnost : Pribl. 76% w/w
Vsebnost suhe snovi : Pribl. 24% w/w
Pokrивnost : 1,25 do 1,75 m²
Prašno suho : Po 10 do 15 minutah
Suho na dotik : Po 20 do 30 minutah
Popolnoma suho/Ponovni nanos : Po 24 urah
Temperaturna obstojnost : Do 250°C

Uporaba

Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalazi in ravnajte v skladu z njimi.

Predobdelava

Podlaga mora biti čista, suha in razmaščena. Odstraniti stare ostanke barve in rje in pobrusiti površino.

Obdelava

Podlaga mora biti čista, suha in razmaščena. Aerosol mora imeti sobno temperaturo. Optimalna delovna temperatura od 15 do 25°C. Pred uporabo dobro pretresti pločevinko vsaj 2 minuti. Oddaljenost pločevinke od podlage pri nanašanju naj bo vsaj 25 do 30 cm. Naneseno cink v spreju v večih tanjših slojih. Pred vsakim nanosom ponovno pretresemo pločevinko. Ko se podlaga (cink sprej) posuši, lahko po želji nanesemo na podlago primer (temeljni sprej) ali barvni sprej. Po uporabi očistimo ventil (obrnemo pločevinko okrog in pritisnemo šobo za pribl. 5 sekund). Čas sušenja je odvisen od delovne temperature, vlažnosti zraka in debeline nanosa.

