



EGALIN TEMELJNA BARVA

OPIS IZDELKA: Hitrosušeča antikorozivna barva na osnovi specialnega alkidnega veziva.

NAMEN: Zaščita kovinske galanterije in ostalih železnih ali jeklenih predmetov v notranjih in zunanjih prostorih.

TEHNIČNI PODATKI:

Tip: hitrosušeči alkidni temeljni premaz

Niansa: oksidno rdeča, siva

Gostota: 1.4 - 1.48 g/ml

Viskoznost: tiksotropna

Vsebnost nehlapnih snovi: 72-76 %

Sijaj $\angle 60^\circ$: mat

VOC vrednost: IIA(i), 500g/l(2010); izdelek vsebuje : max. 495 g/l

Način nanašanja: čopič, valjček ali brizganje

Pogoji nanašanja: temperatura barve, zraka in objekta od +10 do +25 °C

Debelina suhega filma: 30-40 μm v enem sloju

Izdatnost: 7-9 m^2/l za en sloj, odvisno od načina nanašanja

PREDLOG ZAŠČITE:

Priprava površine: podlaga mora biti suha, čista (~~brez rje~~) in razmaščena ter obrušena

Temeljni premaz: **EGALIN TEMELJNA BARVA** (1-2 x)

Končni premaz: **EGALIN POKRIVNA BARVA** (1-2 x)

IZVID KAKOVOSTI: Na zahtevo kupca izdamo za vsako saržo ustrezen izvid o kakovosti z vsemi kontrolnimi podatki.

VARNOSTNI PODATKI: Glej navodila na etiketi in na varnostnem listu!

Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Podatki o merljivih tehničnih karakteristikah so zgolj približni in niso podlaga za reklamacijo. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001.



EGALIN TEMELJNA BARVA

Razredčilo:	COLOR NITRO RAZREDČILO, do največ 10 %
Sušenje:	suh na dotik 15 minut, premazovanje po 1-3 urah, odvisno od temperature in zračne vlage
ROK UPORABE:	36 mesecev v originalno zaprti embalaži
SKLADIŠČENJE:	v originalno zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturi od +5 do +35 °C

IZVID KAKOVOSTI: Na zahtevo kupca izdamo za vsako saržo ustrezen izvid o kakovosti z vsemi kontrolnimi podatki.
VARNOSTNI PODATKI: Glej navodila na etiketi in na varnostnem listu!

Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe premaza izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost premaza kot takega. Podatki o merljivih tehničnih karakteristikah so zgolj približni in niso podlaga za reklamacijo. Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.

Sistem kakovosti je usklajen z ISO 9001.