

TEKADOM

Parquet

LASTNOSTI

Je enokomponentna plasto-elastična tesnilna masa na osnovi akrilne disperzije. Primerna je za zapolnjevanje in tesnjenje spojev med parketom in laminatom ter med letvicami in steno ter za zapolnjevanje razpok v lesenih in talnih oblogah. Prenese do 10% dilatacije.

- Enostaven nanos.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Dobra oprijemljivost na porozne materiale.
- Maso lahko nanašamo na vlažne površine.
- Prenese dilatacije do 10%.
- Popolnoma utrjena masa je neobčutljiva na vodo.
- Ko utrdi, se lahko barva.
- Visoka končna trdota, lahko se brusi.
- Odporna je na različne atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Ne vsebuje topil (VOC free).
- Svežo maso lahko enostavno očistimo z vodo.
- Barve: bukev, hrast, smreka, javor, jesen in češnja.

PODROČJE UPORABE

- Zapolnjevanje in tesnjenje spojev med parketom in laminatom ter med letvicami in steno.
- Zapolnjevanje in tesnjenje spojev med parketom in podbojem vrat. Za zapolnjevanje razpok v lesenih talnih oblogah (laminati, leseni podi, pluta itn.).

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Temperatura nanašanja

Utrjena masa

Trdota Shore A

Sprememba volumna

Temperaturna obstojnost

23°C/50% rel. vlaž.

ISO 868
ISO 10563

akrilna disperzija

pasta

izhlapevanje vode

1740 ± 20 kg/m³


10–15 min.

od +5°C do +40°C

45 ± 5

13 ± 2%

od -20°C do +75°C



Tekadom Parquet Je enokomponentna plasto-elastična tesnilna masa na osnovi akrilne disperzije. Primerna je za zapolnjevanje in tesnjenje spojev med parketom in laminatom ter med letvicami in steno ter za zapolnjevanje razpok v lesenih in talnih oblogah. Prenese do 10% dilatacije.



Lahko se barva



UV obstojnost



Za notranjo uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:

Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranimo vse odkrušene in slabo vezane dele. Tekadom Parquet se lahko nanaša na vlažno podlago.

Priprava rege in kartuše:

- Oprijem lahko izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase Tekadom Parquet in vode v razmerju 1 : 3. S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino spoja oz. rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj. Nanos tesnilne mase naj bo čim bolj enakomeren. Pri nanašanju mase si lahko pomagamo z lopatico.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga namočili v gladilno sredstvo Smoothing agent, izravnamo tesnilno maso, preden naredi kožico. Zelo pomembno je, da tesnilno maso dobro pritisnemo na površino, ki jo tesnimo.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- sod 200 l
- po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5°C in 25°C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.