

## Tehnične informacije

# SIGNOSPORT

### enokomponentna barva za travnate površine

#### OPIS MATERIALA

SIGNOSPORT je enokomponentna hitro sušeka barva na osnovi vodne disperzije vinilacetata in akrilatov. Uporabljamo jo za obeležbe na travnatih površinah. Barva zagotavlja potrebno belino, dober oprijem na podlago, ter obstojnost v deževnem vremenu. Barva ne vsebuje svinčevih in kromovih spojin.

#### PODATKI O MATERIALU

Niansa            bela,  
Gostota           $1,45 \pm 0,03 \text{ kg/dm}^3$  (20 °C)  
pH                8,5 – 9,8

#### DELOVNI POGOJI

Temperatura zraka v območju med 10 °C in 30 °C, relativna vlaga zraka največ 80%, temperatura podlage v območju med 10 °C in 35 °C. Nanos materiala izven določenih pogojev je možen, vendar se podaljša čas sušenja.

#### PRIPRAVA MATERIALA

Material je potrebno pred uporabo dobro premešati. Glede na temperaturo in način nanašanja se po potrebi redči z vodo v količini do 20%.

#### NANAŠANJE

Nanašanje z vsemi pnevmatskimi in air-less stroji primernimi za nanos enokomponentnih cestnih barv.

#### ČIŠČENJE

Za čiščenje strojev in opreme se uporablja voda.

#### PAKIRANJE

25 kg          vedro

#### SKLADIŠČENJE

Rok uporabe materiala shranjenega v originalno zaprti embalaži in skladiščenega v pokritem, suhem ter hladnem prostoru pri temperaturi najmanj 5 °C in največ 25 °C je minimalno 18 mesecev. **Barva ne sme zmrzniti.**

#### OPOMBE

1. Varnostna navodila so zapisana v varnostnem listu in na etiketi.
2. Za dodatna pojasnila se obrnite na [www.helios.si](http://www.helios.si).
3. Glejte dodatna Splošna navodila k tehničnim informacijam za delo z materiali namenjenimi označevanju cestišč.
4. Tehnične informacije so rezultat znanja, ki temelji na laboratorijskem delu in praktičnih izkušnjah. V primeru uporabe materiala izven naše kontrole ne moremo prevzeti odgovornosti in jamčimo le za kakovost materiala kot takega. Pridružujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila.