

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

FINI KIT

Dvokomponentni fini poliesterski kit za izravnavo manjših nepravilnosti, neravne površine ali por, ki so ostale v kitu. Fina struktura tega kita ne povzroča luknjic po nanašanju in brušenju. Posebna formula je specialno razvita, da kit s časom ne usiha.

PODATKI PAKIRANJA

Pakiranje
12 x 0.5 kg
6 x 1.8 kg

Index:
40090401
40090403

HIGIJENA & OSEBNA ZAŠČITA



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL FINI KIT	TRDILEC
Barva:	Bela	Rdeča
Tip izdelka:	Poliesterska smola	Peroksid
Gostota:	1,770 kg/l	1,2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (b)), ki je pripravljena za aplikacijo je 250 g/l. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je 170 g/l.	

PODLAGA

Vedno se nanaša na predhodno pripravljen predlak

PRIPRAVA IZDELKA / MEŠANJE



Razmerje mešanja:

100 g MOBIHEL FINI KIT
2 g BP trdilec



Pot life mešanice pri 20°:

3 - 6 min/20°C

APLIKACIJA



Nanašanje:

SUŠENJE



Sušenje pri 20°C:

20 – 30 min



Čas sušenja z IR (infra rdeča - kratki valovi):

5 min
Oddaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE



Suho brušenje:

P360 – P400

NADALJNA OBDELAVA



Nadaljna obdelava::

Vsi 2K predlaki iz programa MOBIHEL
Vsi pokrivni premazi iz programa MOBIHEL

ROK UPORABE



Rok uporabe:

18 mesecev

PREVIDNOSTNI STAVKI

Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob požaru: za gašenje uporabiti prah, peno ali CO2. Izdelek vsebuje organska topila .

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Version: 10 -18