

Sika® Primer-206 G+P

Črni primer za različne podlage

Tehnični podatki o izdelku

Kemična osnova	Pigmentiran promotor oprijema na osnovi topil	
Barva (CSQP ¹⁾ 001-1)	črna	
Gostota (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	približno 1,0 kg/l	
Plamenišče (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
Vsebnost suhe snovi	36%	
Temperatura pri aplikaciji ³⁾	+5°C do +40°C	
Način aplikacije	čopič, filc aplikator, Sika Power Clean Aid	
Poraba	približno 50-150 ml/m ² odvisno od gostote podlage	
Čas sušenja ^{2/3)}	≥15°C	10 minut
	<15°C	30 minut
	največ	24 ur
Skladiščenje	v zaprti posodi na hladnem in suhem kraju ≤ 25°C	
Čas skladiščenja	9 mesecev	

¹⁾ CSQP = postopki skupine Sika za zagotavljanje kakovosti

²⁾ 23°C / 50% relativne vlažnosti

³⁾ Pri posebnih področjih uporabe sta lahko temperatura in čas sušenja drugačna.

Opis

Sika® Primer-206 G+P je črn tekoč primer, ki je bil razvit posebej za pripravo površin za pred lepljenjem s Sika® poliuretanskimi lepili.

Sika® Primer-206 G+P je izdelan po sistemu za zagotavljanje kakovosti po standardih ISO 9001 / 14001 in po programu za odgovorno ravnanje (Responsible Care).

Področja uporabe

Sika® Primer-206 G+P se uporablja za boljši oprijem na steklu, steklu s keramičnim robom in barvanih površinah.. Sika® Primer-206 G+P pa se lahko uporablja tudi na drugih podlagah, kot so različne vrste umetnih materialov in nekatere kovine.

Ta izdelek je namenjen izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranja na aktualnem materialu in pri aktualnih pogojih (še posebej pri uporabi pri mejnih temperaturnih vrednostih) z namenom zagotoviti optimalen oprijem in kompatibilnost materialov.

Način uporabe

Površine za lepljenje morajo biti čiste, suhe in brez vseh ostankov silikona, maščobe, olja in prahu. Oprijem na podlago lahko izboljšamo z dodatnimi postopki predpriprave površine površine kot npr. matiranje, predčiščenje, aktiviranje.

Aplikacija
Podlago aktivirajte s sredstvom za predpripravo Sika® Aktivator (ali drugim primernim sredstvom za predpripravo površine). Pri nanosu Sika® Aktivator-ja uporabite metodo (nanesi in obriši) in pustite, da se posuši. Posodo s primerjem Sika® Primer-206 G+P temeljito pretresite, tako da boste slišali udarjanje kovinske kroglice ob steno posode. Posodo stresajte še kakšno minuto, nato pa s čopičem ali filc aplikatorjem nanesite tanek, a pokriven sloj. Pri nanašanju mora biti temperatura med 15°C in +25°C. Sika® Primer-206 G+P se nanese le enkrat, zato je treba paziti na to, da z enim samim nanosom zagotovimo zadostno

Industry



kritnost. Posodo takoj po uporabi tesno zaprite.

Pomembno opozorilo

V primeru da se Sika®Primer-206 G+P uporablja pod 5°C je testiranje oprijema pri takšnih pogojih bistvenega pomena.

Sika®Primer-206 G+P reagira z zračno vlago. Z namenom da obdržimo njegovo kvaliteto je pomembno da posodo po vsaki uporabi nemudoma zapremo z notranjim plastičnim pokrovčkom. Ko površino pripravimo je potrebno privijačiti še zunanji oranžen pokrovček.

V primeru da izdelek Sika®Primer-206 G+P uporabljate redno je rok uporabe po odprtju mesec dni. V primeru da ga ne uporabljate dnevno pa pa ga lahko uporabljate 2. meseca. Izdelek pakiran v 100 ml ali manjši posodi umaknite iz uporabe 2 tedna po odprtju.

Primer, ki postane želiran, se mu poveča viskoznost in pri katerem je prišlo do izločevanja sestavin, ni več uporaben in ga morate zavreči.

Sika®Primer-206 G+P nikoli ne redčite z drugimi topili in substancami.

Dodatne informacije

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:

- varnostne liste,
- Tabelo priprave površin za 1.- Komponentne poliuretane

Podatki o pakiranju

Embalaža	30 ml
	100 ml
	250 ml
	1L

Določevanje vrednosti

Vsi tehnični podatki podani v tehničnem listu so podani na osnovi opravljenih laboratorijskih testov. Izmerjene vrednosti lahko rahlo varirajo zaradi faktorjev na katere nimamo vpliva.

Pomembno

Podatke in nasvete za prevažanje, delo z izdelki ter shranjevanje in odstranjevanje kemičnih izdelkov naj uporabniki poiščejo v aktualnem varnostnem listu, ki vsebujejo fizikalne, ekološke, toksikološke in druge podatke v zvezi z varnostjo.

Opomba

Podatke in zlasti priporočila za nanašanje in končno uporabo izdelkov Sika posredujemo v dobri veri in na podlagi našega trenutnega vedenja in izkušenj z izdelki, če so le-ti pravilno shranjeni in če se v normalnih razmerah pravilno uporabljajo. V praksi pa se podlage in dejanske razmere na kraju uporabe tako razlikujejo, da iz teh informacij ali kakršnih koli pisnih priporočil ali drugih danih nasvetov ni mogoče izvajati nobene garancije glede prodajljivosti ali primernosti izdelka za določen namen niti odgovornosti, ki bi izhajala iz kakršnega koli pravnega razmerja. Lastninske pravice tretjih oseb se morajo spoštovati. Vsa naročila sprejmemo ob upoštevanju naših veljavnih prodajnih in dobavnih pogojev. Uporabniki naj se vedno sklicujejo na zadnje verzije varnostnih listov za zadevni izdelek, ki jim jih bomo na zahtevo z veseljem posredovali.

Dodatne informacije najdete na:
www.sika.si
www.sika-industry.com

Sika d.o.o., Slovenija
Program Industrija
Prevale 13
1236 Trzin
e-mail: info@si.sika.com
Tel.: 01 580 95 34
Fax: 01 580 95 33

