



TEHNIČNI LIST

MEKOL LVT+

disperzijsko lepilo ojačano z vlakni

OPIS

MEKOL LVT+ je disperzijsko lepilo brez organskih topil, ojačano z vlakni, za lepljenje LVT, gume in linoleja na porozne podlage.

Lepilo ojačano z vlakni odlikuje:

- nevtralni vonj,
- lahkotno nanašanje,
- močna začetna lepljivost, ki zagotavlja takojšen oprijem obloge
- dolg odprti čas, ki omogoča polaganje oblog do 45 minut po nanašanju lepila
- zelo visoka končno trdnost spoja, ki zagotavlja dolgoletno uporabo tudi zelo obremenjenih podov
- vodoodbojen spoj, ki omogoča vsakodnevno čiščenje oblog brez odpiranja stikov
- odporen spoj na povišane temperature in migracijo mehčal, kar povečuje dimenzijsko stabilnost obloge in zmanjšuje pojav rež

PODROČJA UPORABE

Lepilo se uporablja za lepljenje:

- LVT (Luxury vinyl tiles),
- gume,
- linoleja

na izravnane cementne podlage in druge porozne podlage. Lepilo je primerno tudi za lepljenje PVC in tekstilnih talnih oblog v ploščah ali v rolah. Primerno tudi za lepljenje oblog na stene in na talno ogrevane podlage. Za notranjo uporabo.

LASTNOSTI

Barva:

naravno bela

Izgled

pastozno lepilo

Količina nanosa lepila:

- zobata lopatica A1 200 – 300 g/m²
- zobata lopatica A2 300 – 350 g/m²

* Čas zračenja lepila pri 23°C in 50-65% RZV: do 10 minut

* Odprti čas lepila pri 23°C in 50-65% RZV: cca 45 minut

* Nižja temperatura in višja relativna zračna vlažnost podaljšata čas zračenja in odprti čas lepila, višja temperatura in nižja relativna zračna vlažnost pa ju skrajšata.

NAČIN UPORABE

Podlaga mora biti suha, izravnana, trdna in pred polaganjem dobro očiščena prahu in madežev.

Pred uporabo moramo lepilo dobro premešati. Z zobato lopatico ga enakomerno nanesemo na podlago.

Površina nanesenega lepila naj ne bo večja od možnosti polaganja oblog v odprtem času lepila. Obloge

položimo po času zračenja lepila in jih povaljamo z valjem. Stike in morebitne neravne dele večkrat

povaljamo. Lepilo izgublja lepilne lastnosti po preteku odprtega časa lepila. Končno trdnost doseže spoj po nekaj dneh.

Orodje operemo z vodo preden se lepilo osuši. Osušeno lepilo lahko očistimo mehansko ali z organskimi topili.

Optimalni pogoji dela

Temperatura v prostoru:

20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)

Relativna zračna vlaga v prostoru:

50-65% (še dopustno 40 – 65%)

Vlažnost cementne podlage:

max. 3% po gravimetrični metodi

max. 2% po karbidni (CM) metodi

Vlažnost talno ogrevane cementne podlage:

max. 1,7% po karbidni (CM) metodi

Vlažnost lesene podlage :

8 - 12%

EMBALAŽA

Lepilo dobavljamo v plastični embalaži po 6 in 12 kg.

SKLADIŠČENJE

Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 15 mesecev.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.