



AMAL

METAL LAK SVILENI SIJAJ/POLMAT

TRANSPARETNI LAK ZA ŽELEZO

LASTNOSTI: Brezbarvni lak za kovinske /železne površine na osnovi modificirane alkidne smole.

PODROČJA UPORABE: Primeren za kovinske profile, ograje, kovinske dele pohištva, kovinske dele miz in stolov, orodja, okrasne izdelke, itd ..

TEHNIČNI PODATKI:

Gostota:	0,89 – 0,95 g/ml
Viskoznost po DIN53211:	približno 110 s
Stopnja sijaja:	Svileni sijaj
Poraba:	približno 90 do 120 ml/m ²
Prašno suh:	po približno 2 urah
popolnoma suh:	po približno 24 urah
Primeren za ponovno lakiranje	po 6 – 8 urah

NAVODILO ZA UPORABO

Podlaga mora biti čista in suha, brez nesprijete in prhke rje, mastnih in oljnih madežev, ki lahko delujejo kot ločilci. Priporočamo delo pri temperaturah zraka in podlage med +5 in +25 °C in normalni vlažnosti zraka. Pri dvomljivih podlagah priporočamo predhodni preizkus.

Metal lak ni antikoroziiven, zato bo površina železa, ki je zaradi raznih razlogov nagnjena h koroziji pričela rjaveti. AMAL METAL LAK se lahko pogojno uporablja tudi zunaj, vendar lak ni zaščita pred korozijo. Priporočamo uporabo v notranjih prostorih. Pred začetkom dela je potrebno lak dobro premešati.

LAKIRANJE:

- priporočljivo je, da je kovinska površina pred lakiranjem očiščena z redčilom AMAL 1033 in nato posušena,
- s čopiče, valjčkom v razmiku 6 do 8 ur nanesite 2 do 3 tanke premaze.
- pri lakiranju je potrebno biti pozoren na nastanek mehurčkov na površini. V kolikor mehurčki nastanejo, priporočamo rahlo brušenje posušene površine laka z brusnim papirjem granulacije 320-400,
- pri sanaciji starih lakiranih površin, je pred prvim nanosom laka potrebno temeljito brušenje.

REDČENJE

- AMAL METAL LAK redčimo s približno 10% razredčila AMAL 1033

EMBALAŽA: 0,75 L

ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE

Delovno orodje takoj po uporabi očistite z razredčilom AMAL 1033. Ostanke lak odvrzite kot posebne odpadke. Hranite v dobro zaprti embalaži na suhem in hladnem prostoru, proč od vnetljivih izvorov. Originalno zaprt in skladiščen v suhem prostoru (od +5 do +35 °C), je rok uporabe izdelka najmanj 5 leta od datuma navedenega na embalaži.

OPOMBE

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.



AMAL d.o.o., Koprška 64
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 1 200 77 40
Fax: 00 386 1 200 77 41
Email: amal.si@siol.net
W: <http://www.amal.si/>