

FIX 32

Izredno hitro sekundno lepilo v gelu brez topil in z visoko močjo lepljenja za površine, ki se ne prilegajo popolnoma. Za lepljenje porcelana, kovin, umetnih mas, gume, kamna, lesa, usnja in stekla.

LASTNOSTI

- Univerzalno.
- Ne kaplja.
- Nekaj sekund omogoča dodatno prilagajanje lepljenih površin.
- Idealno je za lepljenje na navpične površine.
- Transparentno za nevidne spoje.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje porcelana, kovin, umetnih mas, gume, kamna, lesa, usnja in stekla.
- Ni primerno za PE, PP in PTFE.

TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova	etil cianoakrilat
Barva	transparentna
Specifična teža @ 25 °C	1,05
Viskoznost [cP] @ 25 °C	gel
Natezna trdnost po 24 urah pri 25 °C:	
Jeklo:	180 - 250 kg/cm ²
Nerjaveče jeklo:	250 - 450 kg/cm ²
Aluminij:	110 - 190 kg/cm ²
Baker:	130 - 170 kg/cm ²
ABS:	50 - 150 kg/cm ²
Polikarbonat:	45 - 150 kg/cm ²
Polistiren:	40 - 130 kg/cm ²
NBR guma:	50 - 110 kg/cm ²
SBR guma:	50 - 110 kg/cm ²

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Privijte zamašek, da predrete membrano na tubi, in nanesite eno ali več kapljic lepila le na eno izmed lepljenih površin.
- Nanesite le toliko lepila, da se po stisku lepljenih površin naredi tanek sloj.
- Površini takoj stisnite skupaj za nekaj sekund.
- Pomemben je dober stik lepljenih površin.
- Po uporabi očistite konico in privijte pokrovček.
- Čas utrjevanja je odvisen od vrste lepljenih površin, pogojev na lepljenjih površinah, gladkosti površine, atmosferskih pogojev....



- Čas utrjevanja na površinah:

Jeklo na jeklo:	50 - 100 sekund
Nerjaveče jeklo:	60 - 120 sekund
Aluminij:	10 - 30 sekund
Pocinkana pločevina:	40 - 90 sekund
ABS na ABS:	10 - 60 sekund
ABS na NBR gumo:	15 - 25 sekund
ABS na les:	15 - 25 sekund
NBR guma na NBR gumo:	5 - 20 sekund
Polikarbonat:	40 - 80 sekund

PAKIRANJE

- 3 g tuba

SKLADIŠČENJE

24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturah od 20 °C do 25 °C. Za daljše skladiščenje priporočamo hrambo v hladilniku.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebnih varovalnih opremah ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com