

KEMAPOX DENS SM

Dodatek za povečanje tiksotropnosti epoksidne smole

- ▶ Ne vpliva na odprti čas
- ▶ Enostavna uporaba
- ▶ Zelo velik učinek pri nizki porabi



OPIS PROIZVODA KEMAPOX DENS SM je fin, bel polimerni prah, namenjen povečanju tiksotropnosti epoksidnih smol pri vgradnji. Kot dodatek, ki ga vmešamo tik pred aplikacijo, omogoča prilagoditev viskoznosti za namen aplikacije.

PODROČJE UPORABE Uporablja se v kombinaciji z vsemi epoksidnimi in poliuretanskimi sistemi v programu KEMA.

Uporaba se priporoča predvsem pri uporabi epoksidnih in poliuretanskih sistemov:

- na vertikalnih površinah, da smola ostane na površini
- na horizontalnih površinah, za pripravo strukturirane površine (izgled pomarančne kože) v kombinaciji z KEMAPOX C 6000
- na vertikalnih in horizontalnih površinah za pripravo goste epoksidne mase (paste), namenjene za sanacijo (zapolnitev) ter fino izravnavo razpok in luknjic

- LASTNOSTI PROIZVODA**
- Ne vpliva na odprti čas
 - Enostavna uporaba
 - Zelo velik učinek pri nizki porabi

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI
PODATKI

Videz Bel, fin prah visokega volumna

Pakiranje 1 kg v plastičnem vedru

Skladiščenje in rok trajanja Vsaj 3 leta ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA Priporočena poraba za pripravo smole, namenjen za nanos na vertikalno površino je 1-2 % na skupno maso sistema (podatki izmerjeni v laboratoriju pri temperaturi +23°C). Načeloma velja, da se pri nižjih temperaturah poraba KEMAPOX DENS SM-a zmanjša in pri višjih temperaturah poveča.

Točna poraba dodatka se določa na licu mesta, ker je zelo dovosna od več faktorjev, npr. naklon in grobost površine, temeperature materiala, podlage in zraka, viskoznosti sistema, količine drugih dodatkov v sistem (pesek). V praksi se pripravi testna mešanica, ki izvajalcu najbolj ustreza za namen in način vgradnje ter je tudi prilagojena trenutnim temperaturnim razmeram.

ČAS MEŠANJA Zmešajte A in B komponento po navodilih iz tehničnega lista za določen epoksidni ali poliuretanski sistem. Dodajate KEMAPOX DENS SM postopoma v intervalih po 15 sekund. Vsakič maso temeljito premešajte, da se izognete nastanku zračnih mehurčkov v mešanici. Po končanem doziranju, z zidarsko žlico ali gladilko počistite stene posode, da neomočen prah ne ostane na stenah posode. Nato še enkrat dobro premešajte, skupen čas mešanja po dodatku KEMAPOX DENS SM-a naj bo cca. 2 minuti.

ORODJE ZA MEŠANJE Uporabite spiralno mešalo na vrtilnem stroju z maks. 300-400 obr./min ali podobno mešalno napravo.

ČIŠČENJE ORODJA Orodje, uporabljeno za vmešavanje KEMAPOX DENS SM-a v epoksidni ali poliuretanski sistem, se čisti na enak način, kot orodje za mešanje epoksidnega ali poliuretanskega sistema.

OMEJITVE

- OPOZORILA**
- Ne vmešavajte dodatka samo z roko, vedno uporabite električno orodje.
 - Velike količine dodanega KEMAPOX DENS SM-a lahko vplivajo na sijaj, sprijemne lastnosti in transparentnost nanošenega sistema.
 - KEMAPOX DENS SM shranjujte na suhem, vlaga lahko uniči lastnosti dodatka. Vlažnega dodatka nikakor ne uporabljajte za vmešavanje v epoksidni ali poliuretanski sistem.

Priporočilo: Ostanke nestrjenega/ nevezanega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

Pri delu moramo upoštevati enaka varnostna opozorila, kot veljajo za epoksidni ali poliuretanski sistem. Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu za posamezen sistem, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.