

SYNTEKO CLASSIC XD

35 mat, 50 polmat, 90 sijaj



Synteko CLASSIC XD je kislinski dvokomponentni lak na osnovi topil, ki se hitro suši in je primeren za lakiranje parketa, lesenih tal in pohištva v notranjih prostorih.

CLASSIC XD se uporablja za lesene talne površine, ki so izpostavljene močni obrabi v stanovanjskih in javnih prostorih.

PODROČJE UPORABE:

Primeren za površine, ki so izpostavljene močni obrabi.

LASTNOSTI IZDELKA:

- Izjemna odpornost proti obrabi
- Vrhunska odpornost proti praskam, odrgninam in poškodbam
- Zelo dobra odpornost proti maščobam, vodi, alkoholu in gospodinjskim čistilom
- Hitro sušenje
- Vsebnost HOS skladno z najvišjo vrednostjo, določeno v EU za leto 2010

POKRIVNOST::

- 8–14 m²/l, odvisno od orodja in vrste lesa.

ORODJA:

- Pripomoček za nanos širine 300–500 mm z vlakni iz moherja dolžine pribl. 3 - 5 mm.
- Valjček iz moherja širine 300 mm, dolžina vlaken pribl. 5 mm.
- Orodja očistite z etanolom.

TEHNIČNI PODATKI:

OSNOVNI MATERIAL	Alkidne in amino smole
VSEBNOST SUHE SNOVI	Pribl. 47%
TRDILEC	vsebuje 4-metilbenzen-1-sulfonsko kislino, hidrat. 1-metoksi-2-propanol
GOSTOTA	Pribl. 1,00 g/cm ³
UV OBSTOJNOST	Brez razbarvanja (18 h)
SIJAJ (izmerjen pri 60°)	• 35-37 za mat • 50 za polmat • 90 sijaj
ČAS SUŠENJA pri 20 - 25°C in 50% relativne vlažnosti	• Prvi nanos pribl. 2,5 ure • Drugi nanos pribl. 2 do 3 ure
SHRANJEVANJE	Odporen proti zmrzali
ROK UPORABE	24 mesecev v neodprti embalaži od datuma proizvodnje (glej embalažo)
PAKIRANJE	5L/ 16,5L (vklj. s trdilcem)

POZOR !

- Zaključnih talnih premazov na osnovi topil ne uporabljajte za ponovno premazovanje zaključnih premazov na vodni osnovi.
- Na mastne in smolnate vrste lesa, kot je tikovina, zaključni premaz nanesite nemudoma po strojnem brušenju.
- Vse zaključne premaze pred uporabo dobro pretresite. To storite pred sesanjem, da se lahko zrak, ki se med pretresanjem ujame v zaključni premaz, v teh nekaj minutah izloči.
- Ob prvem nanosu poskrbite za dobro prezračevanje. S tem zvečate kroženje zraka in pospešite sušenje.
- Drugi in tretji nanos izvedite pri normalnem prezračevanju, saj lahko preprih čez premazane površine neugodno vpliva na sušenje.
- Med nanašanjem zaključnega premaza se izogibajte neposredni sončni svetlobi, saj bo sušenje na izpostavljenih delih pospešeno.

MED UPORABO

- Temperatura zaključnega premaza naj bo enaka sobni temperaturi, tj. približno 23 °C (73 °F).
- Temperatura tal mora biti med 15 in 25 °C (60 in 77 °F).
- Vsebnost vlage v tleh mora znašati med 5 in 15 %.
- Vlažnost mora biti od 50 do 60 % relativne vlažnosti.

PRED UPORABO TAL

- Tla lahko začnete previdno uporabljati 24 ur po nanosu zadnjega sloja.
- Pohištvo lahko na površino postavite po 24 urah, preproge po 1 tednu.
- Pred polaganjem preprog počakajte en teden, da vlaga izhlapi.
- Površina se dokončno posuši po 7 dneh.
- Prvi mesec po nanosu tal ne čistite z vodo ali detergenti.
- Na noge stolov in miz pritrdite blazinice iz klobučevine ter tako preprečite poškodbe zaključnega premaza.
- Površina ne sme biti prekrita z ne poroznimi zaščitnimi materiali.

SYNTEKO CLASSIC XD

NAVODILO ZA UPORABO



I KONČNO PREMAZOVANJE NEOBDELANIH TAL ALI TAL, S KATERIH JE TREBA ODSTRANITI STARI KONČNI PREMAZ

1. PRIPRAVA

- Površino strojno zbrusite, da odstranite stare premaze in nečistoče v lesu. Prvo brušenje izvedite z grobim brusnim papirjem in močnim pritiskom brusilnega valja.
- Površino tal izravnajte, kolikor je mogoče. Če tla na posameznih mestih niso ravna, ta mesta dodatno zbrusite in izravnajte.
- Končno brušenje izvedite z brusnim papirjem ali mrežico zrnatosti 120–150 in najmanjšim možnim pritiskom valja. Če je pritisk premočan, se lahko pojavi stiskanje mehkega ranega lesa. Ko vlaga iz zaključnega premaza doseže takšen mehek les se lesna vlakna dvignejo in les nabrekne do svoje prvotne prostornine.
- Pred nanosom zaključnega premaza posesajte in pritrdite talno oblogo. Ne pozabite odstraniti prahu z obzidnih letev, okenskih polic, radiatorjev itd.

2. MEŠANJE IN ODPRTI ČAS PRIPRAVLJENEGA IZDELKA

- Posode pred mešanjem dobro pretresite.
- Nato zmešajte en del trdilca Synteko Hardener XD in 10 delov premaza Synteko CLASSIC XD. Mešate lahko v plastični, stekleni ali nepoškodovani emajlirani posodi.
- Za nanašanje pri nižjih temperaturah lahko za pospešeno sušenje dodamo dodatnih 5% utrjevalca XD.
- Dobro premešajte, vendar preprečite nastajanje zračnih mehurčkov.
- Mešanico lahko porabite v osmih urah, če je shranjena v zaprti posodi.

3. KONČNA OBDELAVA POVRŠINE

- Zaključni premaz nanesite s čopičem, valjčkom ali pripomočkom za nanašanje.
- Po sušenju je potrebno vmesno brušenje z brusnim papirjem granulacije 120.
- Nato površino temeljito posesajte in nanesite drugi sloj.
- Če je potreben tretji sloj, sledite istemu postopku.
- Porozne vrste lesa, kot so smreka, jelka, bor in bukev, navadno zahtevajo do tri sloje zaključnega premaza, medtem ko za druge vrste lesa zadoščata dva sloja.

II OBDELAVA PREMAZANIH TAL

1. PRIPRAVA

- Najprej tla očistite z odstranjevalcem Synteko REMOVER, razredčenim z vodo.
- Tla nato zbrusite ali zgladite z zelo finim brusnim papirjem (granulacija 180–240) ali z grobo brusno blazinico, dokler površina ni matirana.
- Tla temeljito posesajte in jih obrišite s krpo, navlaženo z etanolom, da odstranite vse prašne delce.
- Ko površino zbrusite, opravite preizkus oprijemljivosti.
- Zaključni premaz najprej nanesite na majhno območje.
- Ko se posuši, oprijemljivost preverite tako, da z robom kovanca popraskate po površini. Če plast zaključnega premaza pri tem odstopi, je oprijemljivost neprimerna, zato je potrebno popolno brušenje – do surovega lesa.
- **Ne uporabljajte** izdelka Synteko CLASSIC XD za premazovanje zaključnih premazov na vodni osnovi, 2-komponentnih poliuretanskih zaključnih premazov na osnovi topil ali alkidnih premazov. Za ponovno premazovanje takšnih površin uporabite Synteko 2-komponentne zaključne premaze na vodni osnovi.

2. KONČNA OBDELAVA POVRŠINE

- Nanesite enega ali dva sloja premaza Synteko CLASSIC XD

SYNTEKO ZAKLJUČNI PREMAZI NA OSNOVI TOPILO, NEGA IN VZDRŽEVANJE



Površine, obdelane z zaključnimi talnimi premazi Synteko, so preproste za čiščenje. Navadno zadostuje sesanje ter po potrebi brisanje s čistilno raztopino **Synteko SUPER CLEAN 1697** in dobro ožeto krpo. Madeže od gumijastih podplatov, loščil za čevlje, ličil, črnila itd. nemudoma odstranite z odstranjevalcem **Synteko REMOVER 1692** ali mineralnim špiritom. Izogibajte se drgnjenju z grobo krtačo ali močnimi detergenti.

Redna uporaba izdelka **Synteko NEWSHINE 1696** na zelo obremenjenih mestih bo pripomogla k zaščiti tal. Izdelek Synteko NEWSHINE 1696 lahko uporabite tudi za popravilo manjših prask.

UPORABA ČISTILA SUPER CLEAN 1697

1. Posesajte ali obrišite tla, da odstranite vso umazanijo.
2. Čistilo Synteko SUPER CLEAN pripravite po naslednjem postopku:
 - Za običajno čiščenje en del sredstva Synteko SUPER CLEAN zmešajte s 50 deli vode.
 - Za čiščenje trdovratne umazanije 2–3 dela sredstva Synteko SUPER CLEAN zmešajte s 50 deli vode.
3. Najprej v vedro zlijte vodo. Vode nikoli ne zlivajte neposredno na lesena tla.
4. Mehko krpo ali gobo za pomivanje tal namočite v mešanico in jo pred čiščenjem tal temeljito ožemite.

Čistilo Synteko SUPER CLEAN je primerno za mokre krpe in kombinirane stroje.

UPORABA IZDELKA NEWSHINE 1696

1. Pred nanosom izdelka Synteko NEWSHINE poskrbite, da bodo tla čista.
2. Tla pometite, obrišite ali posesajte.
3. Zasušena čistila, maščobo, loščila itd. odstranite z vodo in odstranjevalcem Synteko REMOVER.
4. V tankem in enakomernem sloju z vlažno krpo ali krpo, ki ne pušča vlaken, nanesite izdelek Synteko NEWSHINE.
5. Pred uporabo počakajte, da se tla sušijo pribl. 30 minut.

UPORABA ODSTRANJEVALCA REMOVER 1692

1. Posesajte ali obrišite tla, da odstranite vso umazanijo.
2. Odstranjevalec Synteko REMOVER pripravite po naslednjem postopku:
 - Za običajno čiščenje ½–1 del sredstva Synteko REMOVER zmešajte s 100 deli vode.
 - Za čiščenje trdovratne umazanije 2–3 dela sredstva Synteko REMOVER zmešajte s 100 deli vode.
3. V mešanico namočite krpo. Ne zlivajte je neposredno na tla.
4. Tla obrišite z mokro krpo, pustite, da sredstvo deluje nekaj minut in nato obrišite s suho krpo.
5. Če nameravate brusiti ali znova nanesti premaz, priporočamo še dodatno čiščenje z mešanico enega dela kisa in devetih delov vode.
6. Pred glajenjem in ponovnim nanosom premaza morajo biti tla povsem suha.

INFORMACIJE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI

Mešanica s trdilcem oddaja formaldehid <0.1 ppm. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Za več informacij glej varnostni list izdelka na www.synteko.com. V nadaljevanju predstavljamo zgolj najpomembnejše informacije.



Nevarno

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kon- taktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Ob požaru: Za gašenje se uporabi prah za gašenje ali pesek. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Vsebuje ftalni anhidrid; Maščobne kisline, C14-18 in C16-18 -nenasičene, maleirane. Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje 2-metilpropan-1-ol. Vsebuje 1-metoksi-2-propanol. Lahko povzroči alergijski odziv.

EU mejna vrednost za ta izdelek (cat. A/j): 550 g/l (2007) / 500 g/l (2010).

Maksimalna vsebnost hlapnih organskih spojin (HOS) je za ta izdelek (A+B mix) <500 g/l.

Naše informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter so namenjene kot smernice pri izbiri izdelka in delovnega postopka. Ker na vaše delovne razmere nimamo vpliva, ne prevzamemo odgovornosti za rezultate. Odgovorni smo izključno za osebne poškodbe in materialno škodo, ki so se izkazale za dejanske posledice pomanjkljivosti in napak enega naših izdelkov.

SYNTEKO TRDILEC HARDENER XD



PODROČJE UPORABE:

Synteko Hardener XD je TRDILEC, namenjen samo uporabi v kombinaciji z izdelki Synteko CLASSIC XD, hitro sušečimi, dvokomponentnimi kislinskimi zaključnimi premazi na osnovi topil za lesene talne obloge v stanovanjskih in komercialnih poslopih.

MEŠANJE IN ODPRTI ČAS PRIPRAVLJENEGA IZDELKA

Zmešajte en del trdilca Synteko Hardener XD in 10 delov premaza Synteko CLASSIC XD. Dobro premešajte, da se trdilec in zaključni premaz zmešata. Mešanico lahko porabite v 8 urah, če je shranjena v zaprti posodi.

TEHNIČNI PODATKI:

OSNOVNI MATERIAL	Trdilec, vsebuje 4-metilbenzen-1-sulfonsko kislino, hidrat. 1-metoksi-2-propanol
GOSTOTA	Pribl. 0,97 g/cm³
SHRANJEVANJE	Odporen proti zmrzali
ROK UPORABE	24 mesecev v neodprti embalaži (glejte embalažo)
PAKIRANJE	0,5L/ 1,5L Na voljo samo z zaključnim premazom

INFORMACIJE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI

SAMO ZA STROKOVNO UPORABO! Varnostni list za profesionalne uporabnike je na voljo na zahtevo. Podrobnejše informacije in navodila najdete na našem varnostnem listu na spletni strani www.synteko.com. V nadaljevanju predstavljamo zgolj najpomembnejše informacije.



Nearno

Vnetljiva tekočina in hlap. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Ob požaru: Za gašenje se uporabi prah za gašenje ali pesek. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Vsebuje 4-metilbenzen-1-sulfonska kislina, hidrat. Vsebuje 1-metoksi-2-propanol.

Naše informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter so namenjene kot smernice pri izbiri izdelka in delovnega postopka. Ker na vaše delovne razmere nimamo vpliva, ne prevzemamo odgovornosti za rezultate. Odgovorni smo izključno za osebne poškodbe in materialno škodo, ki so se izkazale za dejanske posledice pomanjkljivosti in napak enega naših izdelkov.

Distributer: Alpod d.o.o., Podskrajnik 112, 1380 Cerknica; Slovenija.

Proizvedeno: Synteko AB
Olof Wiksväg 9, Jörlanda, Sweden.
Tel. +46 303 563 30
www.synteko.com
Date: 02.02.2021