



Splošni podatki

Za končno zaščito in dekoracijo lesa, ki je izpostavljen visoki vlažnosti. Odporen je na UV-žarke. Pred nanosom lak lazure Decolux je treba les impregnirati z lazurno impregnacijo Decolux. Ta štiti les pred vplivi vlage, dežja, mraza in sonca. Les, zaščiten z lak lazuro Decolux, ima naraven prefinjen videz z vidno strukturo lesa.

Uporaba

Pred uporabo lak lazuro Decolux dobro premešajte. Les mora biti suh in očiščen. Nanesite jo v enem sloju za uporabo v notranjih prostorih, če je les predhodno impregniran, in v dveh slojih za uporabo na prostem.

TEHNIČNI PODATKI	
Vrsta veziva	Alkidna smola
Gostota	0,89–0,93 g/cm ³ % trdne snovi – prostorninsko: 35-41% % trdne snovi – po teži: 45-50%
Količina	14–16 m ² /l za en nanos
Teoretična poraba	0,060-0,070 l/m ² za en nanos * Praktična poraba premaza je odvisna od vrste lesa, ki ga želimo zaščititi, priprave površine in načina nanašanja premaza.
Suho na dotik	5–10 ur
Čas sušenja med posameznimi sloji	Drugi sloj nanesite po najmanj 24 urah
Viskoznost pri dobavi	90-130" D ₄ / 20° DIN 53211
Temperatura pri nanosu	Od +5°C do +35°C
Temperatura površine	Najm. 3°C nad rosiščem
Lastnosti suhega filma	prozorni premaz z visokim sijajem
VOC	Največja dovoljena koncentracija za ta izdelek (A/e-SB) je 400 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l.
Opomba	Vsi podatki so podani za standardne pogoje – normalna temperatura: 20°C, normalna zračna vlažnost: najv. 70%. Pri nižjih temperaturah je sušenje počasnejše in premaz počasneje doseže trajno trdoto.
Pakiranje	0,75 l; 2,5 l
Hramba	V normalnih pogojih shranjevanja in v originalni embalaži 5 let.
Razredčilo	5220 – za pranje orodja

Razpoložljivi odtenki

11 odtenkov glede na barvno lestvico Premazi za les.



Priprava površine

Nov les:

Vlažnost pri lesu iglavcev ne sme presegati 15 %, pri listopadnih vrstah lesa pa 12 %. Suho površino zbrusite in očistite, z NITRO razredčilom pa odstranite vosek, smolo in maščobo.

Obnova starih premazov:

Nepoškodovane premaze očistimo in zbrusimo, poškodovane premaze pa v celoti odstranimo.

Nasveti za uporabo

Nanese se v dveh slojih.

Nanašanje: čopič, pršilo.

Pri obnavljanju starih premazov izberite odtenek, ki je svetlejši od originalnega ali pa originalni odtenek zmešajte z brezbarvnim. Število slojev vpliva na odtenek – vsak sloj daje temnejši odtenek.

Varnostni ukrepi

Preverite varnostni list.

Embalaža mora biti označena z ustreznimi nalepkami, na katerih so jasno navedene informacije v zvezi z varnim rokoivanjem z barvo. Če želite več informacij o nevarnostih pri rokoivanju z barvo in zaščiti, preverite varnostni list izdelka (MSDS).