



## Kit za les, vodotopen

### Splošni podatki

Akrilni ekološki brusni kit za les.

### Uporaba

Zelo primeren za praktično uporabo. Enostaven nanos in hitro sušenje. Uporablja se za izravnavanje manjših neravnin na lesenih površinah, prav tako je primeren za izravnavanje razpok na stenah, mavčnih ploščah in podobnih materialih.

<u>TEHNIČNI PODATKI</u>	
Vrsta veziva	Akrilne smole
Viskoznost ob dobavi	Tiksotropna pastozna masa
Gostota	1,75-1,85 g/cm <sup>3</sup> % trdne snovi – prostornina: 59–63 % % trdne snovi – teža: 77–82 %
Poraba	* Praktična poraba premaza je odvisna od velikosti in globine neravnine na leseni površini ~1 m <sup>2</sup> /kg za velikost fuge 1 mm
Suho na dotik	40 min
Brušenje	Po 2 do 3 urah
Nanos premaza	Po brušenju in odpraševanju
Temperatura pri nanosu	Od +10°C do +35°C
VOC	Največja dovoljena koncentracija za ta izdelek (A/g-WB): 30 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 20 g/l.
Opomba	Vsi podatki so podani za standardne pogoje – normalna temperatura: 20°C, normalna zračna vlažnost: 70 %. Pri nižjih temperaturah je sušenje počasnejše in premaz počasneje doseže trajno trdoto.
Pakiranje	0,8 kg
Hramba	18 mesecev v normalnih pogojih shranjevanja v neodprti izvorni embalaži. Zavarovati pred zmrzovanjem.
Razredčilo	Voda – za pranje orodja

### Razpoložljivi odtenki

Bela 1503

### Priprava površine

Vlažnost pri lesu iglavcev ne sme presegati 15 %, pri listopadnih vrstah lesa pa 12 %. Suho površino zbrusite in očistite, z NITRO razredčilom pa odstranite vosek, smolo in maščobo.

### Nasveti za uporabo

Nerazredčen se nanaša z nerjavno jekleno gladilko tako, da se zapolnijo vse neravnine globine največ 2 – 3 mm v enem sloju. Drugi sloj se nanaša šele potem, ko se prvi sloj popolnoma posuši.

# decolux



## Varnostni ukrepi

Embalaža mora biti označena z ustreznimi nalepkami, na katerih so jasno navedene informacije v zvezi z varnim rokoivanjem z barvo. Če želite več informacij o nevarnostih pri rokoivanju z barvo in zaščiti, preverite varnostni list izdelka (MSDS).

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija  
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

[www.zorkacolor.com](http://www.zorkacolor.com)

