

TKK

CLEAN PROTECT

MAT ZINC SPRAY



DOLGOTRAJNI MAT ZAŠČITNI PREMAZ PROTI RJI

Zaščitni cinkov premaz za kovino z odličnim oprijemom. Utrjuje kemijsko in tvori dolgotrajen kovinski premaz, ki ščiti kovinske površine pred korozijo in atmosferskimi vplivi kot so voda in sol. Lahko se prebarva ali se pusti kot končna zaščita kovine. Posebej je primeren za zaščito zavarjenih galvaniziranih delov. Ena doza 400 ml zadošča za pokritje 1,5 - 2m² površine.

LASTNOSTI

- Sprej je enokomponenten in pripravljen za uporabo.
- Kemično se strdi in ustvari trdo in dolgotrajno površinsko prevleko, ima dobro odpornost proti mehanskim udarcem, drgnjenju, eroziji in ščiti kovinske površine pred korozijo in atmosferskimi vplivi, kot sta voda in sol.
- Posušena površina je elastična, trdna, odporna na vse vremenske razmere, lahko jo pustite kot končno zaščito ali jo pobarvate z drugo vrsto barve.
- Premaz je do 30% debelejši od običajnih barvnih premazov.
- Ni škodljiv za ozon.

PODROČJE UPORABE

- Primeren je za vizualno izboljšanje, popravilo in zaščito kovinskih površin pred korozijo.
- Primeren je za zaščito varjenih pocinkanih delov, tudi za točkovno varjenje.
- Najpogostejše aplikacije uporabe so zavarjeni spoji, po vrezovanju navojev, rezervoarji, kovinske predelave.
- Optimalna temperatura za uporabo je od 20 do 25°C.

TEHNIČNI PODATKI

Barva:

svetlo siva tekočina

Vonj:

podobna topilu

Gostota pri 20°C:

0.75 - 0.80 g/ml

Pritisk pri 20°C:

4.0 ± 0.5 bar

Velikost zrna:

od 0 do 2 mikrona

Debelina po prvem nanosu:

11 mikronov

Debelina po tretjem nanosu:

22 mikronov

Sušenje:

Suho za oprijem prahu:

10 minut po nanosu

Suho na dotik:

20 minut po nanosu

Popolnoma suha površina:

24 ur po nanosu

Temperaturna obstojnost:

100 – 120°C

NAVODILA ZA UPORABO

- Površina na katero nanašate premaz mora biti suha in čista.
- Dozo pred uporabo dobro pretresite.
- Ko slišite zvok kovinskih kroglic v notranjosti doze, s tresenjem nadaljujte še eno minuto.
- Dozo držite 15 do 20 cm od površine, ki jo želite zaščititi.
- Za optimalen rezultat priporočamo dva nanosa v razmaku dveh ur. Po 24 urah je možen nanos zaključnega sloja.

PAKIRANJE

400 ml doza

SKLADIŠČENJE

36 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med +10 °C in +20 °C. Skladiščite v pokončni legi

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com