

ROOF TILE ADHESIVE [gun grade]

**ENKOMPONENTNO NIZKO EKSPANDIRajoče POLIURETANSKO
LEPILO ZA ENOSTAVNO IN ZANESLJIVO PRITRJEVANJE STREŠNIKOV**

LASTNOSTI IN PREDNOSTI



- ROOF TILE ADHESIVE poliuretansko lepilo je namensko zasnovano za pritrjevanje strešnikov.
- Je enostavnejša, cenejša in zanesljivejša alternativa klasičnim maltam in lepilnim masam.
- Lepilo se oprime strešnikov in podlage in pri nanašanju minimalno naraste.
- Utrjuje s pomočjo zračne vlage.
- Čas utrjevanja je 1,5 – 5 ur, 5 – 10 minut po nanosu ni več lepljivo na dotik.
- Odporno je na staranje.
- Ne sme segati na vidne dele strehe zaradi neobstojnosti na UV žarke.
- Uporablja se s pomočjo pištole.

Prednosti uporabe pištolske poliuretanske pene v primerjavi s peno z montažnim adapterjem:

- manjša poraba zaradi natančnejšega doziranja
- lažje ravnanje in delo
- nobenega odtekanja ali kapljanja iz šobe pištole
- manj čiščenja
- hitra menjava doz
- hitrejše zaključevanje del

TESTI IN CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [very low emission]

PODROČJE UPORABE

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo je namensko zasnovano za lepljenje in utrjevanje strešnikov na strešno podlago.

NAVODILA ZA UPORABO

Dozo pred uporabo z ventilom obrnjenim navzdol močno pretresite in jo s črnim adapterjem privijte na pištolo. S pritiskom na petelin sprožite izhajanje lepila. Z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole nastavite željen iztok lepila. Za najboljše izkoristke vedno delajte z dozo v navpičnem položaju z ventilom obrnjenim navzdol. Pri menjavi doze novo dobo dobro pretresite, porabljenou prazno dozo odstranite in jo takoj zamenjajte z novo, sicer pride lahko do utrditve lepila v adapterju. Pri krajših prekinitvah dela pustite dozo privito na pištolo, s tem, da privijete vijak na pištoli. Pri daljši prekinitvi dela sveže lepilo iz pištole očistite s čistilom TKK PU FOAM CLEANER. Utrjeno lepilo na šobi pištole in drugih površinah lahko odstranite samo mehansko. Površine, na katere nanašate lepilo, morajo biti čiste, brez ostankov prahu

in maščob. Pred nanosom priporočamo navlažitev površin z vodo, vendar le pri temperaturah nad 0 °C. Optimalna temperatura doze pri uporabi je 20 – 25 °C. Ena doza 750 ml zadošča za ca. 7 do 10 m² strehe.

TEHNIČNI PODATKI

Volumen:	60–80 dolžinskih metrov [750 ml]
Gostota lepila:	18–20 kg/m ³
Temperatura uporabe:	min. +5°C [površina], 20–25°C [doza]
Čas vezanja:	FEICA OCF TM 1014 5–10 min.
Čas rezanja:	FEICA OCF TM 1005 20–25 min.
Čas utrjevanja:	1,5–5 ur, odvisno od temperature in vlage
Temperaturna obstojnost:	od -40°C do +90°C
Dimenzijska stabilnost:	FEICA OCF TM 1004 max. ± 5%
Navzemanje vode:	DIN 53428 max. 1 vol. %
Tlačna trdnost:	FEICA OCF TM 1011 0,04–0,05 MPa
Natezna trdnost:	FEICA OCF TM 1018 0,12–0,14 MPa
Raztezek pri pretrgu:	FEICA OCF TM 1018 20–30%
Toplotna prevodnost:	DIN 52612 0,036 W/[m K] pri 20°C
Gorilni razred:	EN 13501-1 E

PAKIRANJE

aerosol doze 750 ml

po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

18 mesecev [od +5°C do +25°C], kratkotrajno tudi pri nižjih temperaturah [npr. transport].

Višje temperature skrajšajo čas uporabe. Doze skladiščite v pokončni legi.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



FEICA is the Association of the European Adhesive and Sealant Industry and is a multinational association representing the European Adhesive and Sealant Industry. All Feica standards for PU foam are available on:
<http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf/ocf-test-methods.aspx>

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com