



ENOKOMPONENTNA NIZKO EKSPANDIRAJOČA POLIURETANSKA PENA ZA HITRO IN ENOSTAVNO ZAPOLNJEVANJE ODPRTIN IN VGRADNJO OKEN IN VRAT

LASTNOSTI IN PREDNOSTI

- TOP FOAM poliuretanska pena je namenjena za enostavno in hitro zapolnjevanje odprtin, izoliranje, ter vgrajevanje oken in vrat.
- Utrjuje z zračno vlago.
- Čas utrjevanja je 1,5 – 5 ur. 5 – 10 minut po nanosu ni več lepljiva na dotik.
- Po nanosu se volumsko razširi 2 – 3 krat.
- Odličen oprijem ima na vse gradbene materiale.
- Utrjena pena zagotavlja močan spoj in odlično izolativnost.
- Po zaključku del peno obvezno zaščitite pred UV svetlobo.
- Uporablja se s pomočjo montažnega adapterja

TESTI IN CERTIFIKATI

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [very low emission]

PODROČJA UPORABE

Uporablja se v gradbeništvu za zapolnjevanje, izoliranje, vgradnjo oken in vrat. Uporablja se tudi pri montaži vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljavah, Hitro zapolni odprtine, in zatesni spoje. Ima odlične izolativne lastnosti.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo dozo z ventilom obrnjenim navzdol močno stresajte. Nato odstranite zaščitni pokrov, privijte nastavek s cevko, dozo obrnite navzdol in s pritiskom na ventil pričnite z nanašanjem pene. Za najboljše izkoristke vedno delajte z dozo v navpičnem položaju z ventilom obrnjenim navzdol. Po prekinitvi dela cevko in ventil očistite s TKK PU FOAM CLEANER čistilom. Utrjeno peno iz doze in površin lahko odstranite samo mehansko. Površino pred nanosom pene dobro očistite. Priporočamo tudi vlaženje površin. Temperatura doze med uporabo naj bo od 20 °C do 25 °C. Če je doza hladnejša, jo ogrejte v topli vodi z največ 40 °C za približno 20 minut. Kadar zapolnjujete odprtino širšo od 5 cm, delajte v slojih. Drugi sloj nanesete, ko se prvi sloj posuši. Ko se pena posuši, jo obrežete z ostrim nožem. Doze skladiščite v pokončni legi!

TEHNIČNI PODATKI

Volumen:	FEICA OCF TM 1003	33–38 l [prosto penjena] (750 ml)
Gostota lepila:	FEICA OCF TM 1019	20–25 kg/m ³
Temperatura uporabe:		min. +5 °C [površina], 20–25 °C [doza]
Čas vezanja:	FEICA OCF TM 1014	5–10 min.
Čas rezanja:	FEICA OCF TM 1005	20–25 min.
Čas utrjevanja:		1,5–5 ur, odvisno od temperature in vlage
Temperaturna obstojnost:		od -40 °C do +90 °C
Dimenzijska stabilnost:	FEICA OCF TM 1004	maks. ±5 %
Navzemanje vode:	DIN 53428	maks. 1 vol.%
Tlačna trdnost:	FEICA OCF TM 1018	0,12–0,14 MPa
Natezna trdnost:	FEICA OCF TM 1011	0,04–0,05 MPa
Raztezek pri pretrgu:	FEICA OCF TM 1018	20–25 %
Toplotna prevodnost:	DIN 52612	0,039 W/(m K) pri 20 °C
Gorilni razred:	EN 13501-1	F

PAKIRANJE

aerosol doze 750 ml, 600 ml, 500 ml, 300 ml, 250 ml

SKLADIŠČENJE

18 mesecev [od +5°C do +25°C], kratkotrajno tudi pri nižjih temperaturah [npr. transport].
Višje temperature skrajšajo čas uporabe. Doze skladiščite v pokončni legi.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



FEICA is the Association of the European Adhesive and Sealant Industry and is a multinational association representing the European Adhesive and Sealant Industry. All Feica standards for PU foam are available on:
<http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf/ocf-test-methods.aspx>



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com