

# TESSAROL ALU BRONZA 400 °C

## PODROČJE UPORABE

Srebrna niansa: Temperaturno odporen premaz na osnovi ogljikovodikove smole za zaščito dimnih cevi in izpušnih cevi avtomobilov.

Črna niansa: Temperaturno odporen premaz na osnovi epoksi estrske smole za zaščito izpušnih, dimnih cevi, kovinskih delov kaminov, oljnih peči in podobno.

## LASTNOSTI

- Specialni premaz s srebrnim ali črnim izgledom
- Obstočnost do temperature 400°C srebrna niansa in do 350°C črna niansa

## TEHNIČNI PODATKI

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESTAVA                   | Srebrna niansa: ogljikovodikova smola, topilo, aluminijev pigment<br>Črna niansa: epoksi estrska smola, topilo in temperaturno obstojni pigmenti    |
| BARVNI TONI               | Srebrna in črna                                                                                                                                     |
| TONIRANJE                 |                                                                                                                                                     |
| SIJAJ                     | Polmat                                                                                                                                              |
| GOSTOTA                   | Srebrna niansa: 0,95 g/ml, črna niansa: 1,17 g/ml                                                                                                   |
| REDČENJE                  | Srebrn pripravljen za uporabo. Črni se lahko redči s TESSAROL NITRO redčilom maksimalno 10%                                                         |
| EU VOC kategorija in meje | IIB(e), 840 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 750 g/l                                                                                               |
| EMBALAŽNE ENOTE           | Srebrna 0,2 l, 0,75 l, 10 l, črna 0,75 l                                                                                                            |
| UPORABNOST                | Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prosto uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. |

## NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo je treba premaz dobro premešati.

| NAČINI NANAŠANJA                       | redčenje                                                                                                                       | šoba           | pritisk         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| čopič, valjček                         | do 5% (črni)                                                                                                                   |                |                 |
| brizganje                              |                                                                                                                                |                |                 |
| zračno brizganje                       | do 10% (črni)                                                                                                                  | 1,2 – 1,5 mm   | 3 – 4 bare      |
| airless                                | do 5% (črni)                                                                                                                   | 0,23 – 0,28 mm | 120 - 160 barov |
| POGOJI DELA                            | Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C.                                                                           |                |                 |
| SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%) | Suh na prah ca. 0,5 ure, naslednji sloj po 24 urah.<br>Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša. |                |                 |
| IZDATNOST                              | Teoretična: pri enkratnem nanosu 10 – 12 m <sup>2</sup> z 1 l.<br>Praktična poraba je odvisna od načina aplikacije.            |                |                 |
| ČIŠČENJE ORODJA                        | TESSAROL NITRO redčilo                                                                                                         |                |                 |

## PRIPRAVA PODLAGE

Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa s TESSAROL NITRO redčilom.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

## PREMAZNI SISTEMI

| PODLAGA          | PRIPRAVA PODLAGE                                                 | TEMELJNI PREMAZ | KONČNI PREMAZ                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ŽELEZO,<br>JEKLO | Odstranjevanje rje in nečistoč                                   | /               | 3x TESSAROL ALU BRONZA (obe niansi)     |
| STARI<br>PREMAZI | Čiščenje in brušenje ter odstranjevanje<br>poškodovanih premazov | /               | 1 - 2x TESSAROL ALU BRONZA (obe niansi) |

## OPOMBE IN POSEBNOSTI

Za čim boljšo zaščito je treba premaz po nanosu sušiti na zraku vsaj 48 ur, nato zaščiteni predmet postopoma in počasi segrevajte.