

SPEKTRA Pure&Care

PODROČJE UPORABE

Za zaščito in dekoracijo notranjih stenskih in stropnih površin.

Primerna je za barvanje vseh vrst mineralnih ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč, tapet iz steklenih vlaken, papirnatih reliefnih tapet in starih premazov.

Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse, priporočamo uporabo belega odtenka. Za pripravo drugih odtenkov namreč s pigmentnimi pastami lahko v barvo vnesemo tudi konzervanse, ki jih le-te vsebujejo.

LASTNOSTI

- ne vsebuje biocidov
- zdravju in okolju prijazna
- primerna za alergike
- odlična pokrivnost
- visoka pralnost (razred 2 po EN13300)
- več tisoč pastelnih nians - **HGMIX**

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	stirenakrilatna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki
BARVNI TONI	bela, več tisoč pastelnih nians po barvnih predlogah HGMIX
TONIRANJE	s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3% in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje; HGMIX
SIJAJ (EN 13300)	mat
GOSTOTA	1,59 – 1,62 kg/l
PRALNOST (EN 13300)	razred 2
PAROPREPUSTNOST (EN ISO 7783:2012)	Visoka (V1, $s_d < 0,14$ m)
REDČENJE	z vodo do 5%
EU VOC kategorija in meje	IIA(a), 30 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 1 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	5 l in 10 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO

NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič, brizganje
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 °C.
SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%)	suh in primeren za naslednji nanos po 4 – 6 urah.
IZDATNOST	Teoretično: pri dvakratnem nanosu 5 - 7 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Stare opleske, ki odpadajo, odstranimo. Večje razpoke in poškodovane dele podlage zapolnimo z ustreznimi materiali na mineralni osnovi. Sledi impregniranje s **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrjena.

S plesnijo in algami okužene zidne površine pred barvanjem premažemo s **biocidnim sredstvom SPEKTRA SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo.

Madeže nikotina, izliva vode, katrana, vodotopnih svinčnikov,... prebarvamo s **SPEKTRA antinikotinsko barvo**, ki je že zaključni premaz. Zdrave in nerazpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi disperzijskimi barvami očistimo in zbrusimo z brusnim papirjem (št. 150).

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	GLAJENJE	KONČNI PREMAZ
Nova neobarvana podlaga - apneno-cementni ometi - mavčno-kartonske plošče - beton in druge neporozne podlage		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA Deep Impregnation	2x SPEKTRA Level Medium/ SPEKTRA Level Fine (po potrebi)	2x SPEKTRA Pure&Care
Obarvana z disperzijskimi barvami - več slojev vpojnih, nepralnih premazov - gladki, sijajni, pralni premazi	čiščenje, odstranjevanje nevezanih delcev, popravilo poškodovanih mest čiščenje, brušenje	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Level Medium/ SPEKTRA Level Fine (po potrebi)	

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Barvo pred uporabo dobro premešajte. Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- Niansirani premazi lahko odstopajo od izbranega etalona zaradi različno vpojnih in hrapavih podlag ter različne osvetlitve. Tak odstop nianse ni razlog za reklamacijo. Odstop nianse potrjuje proizvajalec z ocenjevanjem le-te vedno pri istih pogojih.